
المملكة العربية السعودية
وزارة المواصلات

المواصفات العامة
لانشاء الطرق والجسور

نوفمبر ١٩٩٨

القسم الثالث
طبقة ما تحت الأساس الحصوية وطبقات الأساس

القسم الثالث
طبقة ما تحت الأساس الحصوية وطبقات الأساس

قائمة المحتويات

الفصل ٠١-٣	انتاج ونقل وتشوين الحصمة	١
١-٠١-٣	وصف العمل	١
٢-٠١-٣	المواد	١
١-٢-٠١-٣	مصادر المواد	١
٢-٢-٠١-٣	التعاريف	٢
٣-٠١-٣	متطلبات الانتاج	٢
١-٣-٠١-٣	اعداد الموقع	٢
٢-٣-٠١-٣	انتاج الحصمة	٣
٣-٣-٠١-٣	الحصمة المرفوضة	٤
٤-٣-٠١-٣	الفائض من ناتج الغربلة	٤
٥-٣-٠١-٣	تنظيف الموقع	٥
٤-٠١-٣	اجراءات التأكد من الجودة	٥
١-٤-٠١-٣	الاساليب والاجراءات	٥
٢-٤-٠١-٣	الاختبارات الأولية	٥
٣-٤-٠١-٣	اختبارات الانتاج	٦
٤-٤-٠١-٣	اختبارات القبول	٦
٥-٠١-٣	تشوين الحصمة	٦
١-٥-٠١-٣	المواقع	٦
٢-٥-٠١-٣	اعداد موقع التشوين	٧
٣-٥-٠١-٣	انشاء التشوينات	٧
٤-٥-٠١-٣	نقل الحصمة من التشوينات	٧

٨	تنظيف الموقع	٥-٥-٠١-٣
٨	طريقة القياس	٦-٠١-٣
٨	الدفع	٧-٠١-٣
الفصل ٠٢-٣ طبقات ما تحت الأساس الحصوية		
٩		
٩	وصف العمل	١-٠٢-٣
٩	المواد	٢-٠٢-٣
	التوزيع النسبي لخلطات طبقة ما تحت	٣-٠٢-٣
١١	الأساس الحصوية	
١١	التصميم المقترح لخلطة العمل	١-٣-٠٢-٣
١٢	قبول معادلة خلطة العمل	٢-٣-٠٢-٣
١٣	تعديلات معادلة خلطة العمل	٣-٣-٠٢-٣
١٤	المعدات	٤-٠٢-٣
١٤	الانشاء	٥-٠٢-٣
١٤	اجراءات المقاول للتأكد من الجودة	١-٥-٠٢-٣
١٦	اعداد السطح	٢-٥-٠٢-٣
١٦	وضع وفرش الحصمة	٣-٥-٠٢-٣
١٧	الدك	٤-٥-٠٢-٣
١٨	الانهاء	٥-٥-٠٢-٣
١٨	الصيانة والوقاية	٦-٥-٠٢-٣
١٩	تجارب اختبارات الدك	٧-٥-٠٢-٣
١٩	اجراءات التأكد من الجودة	٦-٠٢-٣
٢٠	الدك	١-٦-٠٢-٣
٢١	السماكة	٢-٦-٠٢-٣
٢٢	التدرج ، والمكافئ الرملي ودليل لدونة الحصمة	٣-٦-٠٢-٣
٢٣	نسبة كاليفورنيا للتحمل والتآكل	٤-٦-٠٢-٣
٢٣	نسب التفاوت المسموح بها في السطح	٥-٦-٠٢-٣

٢٣ القبول	٦-٦-٠٢-٣
٢٤ طريقة القياس	٧-٠٢-٣
٢٤ الدفع	٨-٠٢-٣
٢٦ طبقات الأساس الحصوية	٠٣-٣-٣ الفصل
٢٦ وصف العمل	١-٠٣-٣
٢٦ المواد	٢-٠٣-٣
٢٩ التوزيع النسبي لخلطات طبقة الأساس الحصوية	٣-٠٣-٣
٢٩ التصميم المقترح لخلطة العمل	١-٣-٠٣-٣
٣٠ قبول معادلة خلطة العمل	٢-٣-٠٣-٣
٣١ تعديلات معادلة خلطة العمل	٣-٣-٠٣-٣
٣٢ المعدات	٤-٠٣-٣
٣٢ الانشاء	٥-٠٣-٣
٣٢ اجراءات المقاول للتأكد من الجودة	١-٥-٠٣-٣
٣٣ اعداد وصيانة السطح	٢-٥-٠٣-٣
٣٤ الخلط	٣-٥-٠٣-٣
٣٤ النقل	٤-٥-٠٣-٣
٣٤ الوضع والفرش	٥-٥-٠٣-٣
٣٦ الدك	٦-٥-٠٣-٣
٣٨ الانهاء	٧-٥-٠٣-٣
٣٨ الصيانة والوقاية	٨-٥-٠٣-٣
٣٨ تجارب اختبارات الدك	٩-٥-٠٣-٣
٣٩ اجراءات التأكد من الجودة	٦-٠٣-٣
٤٠ الدك	١-٦-٠٣-٣
٤١ السماكة	٢-٦-٠٣-٣
٤١ التدرج والمكافئ الرمي ودليل اللدونة	٣-٦-٠٣-٣
٤٢ نسبة كاليفورنيا للتحمل والتآكل	٤-٦-٠٣-٣
٤٢ نسب التفاوت المسموح بها في السطح	٥-٦-٠٣-٣

٤٣ القبول	٦-٦-٠٣-٣
٤٤ طريقة القياس	٧-٠٣-٣
٤٤ الدفع	٨-٠٣-٣
٤٦ طبقات الأساس المعالجة بالاسمنت	٠٤-٣-٣
٤٦ وصف العمل	١-٠٤-٣
٤٦ المواد	٢-٠٤-٣
٤٦ الاسمنت البورتلاندي	١-٢-٠٤-٣
٤٦ الحصمة	٢-٢-٠٤-٣
٤٨ الماء	٣-٢-٠٤-٣
٤٨ الرماد المتطاير والمركبات الكيماوية	٤-٢-٠٤-٣
٤٨ مواد الترطيب البيتومينية	٥-٢-٠٤-٣
٤٨ تصميم الخلطة	٣-٠٤-٣
٥٠ حدود الأحوال الجوية	٤-٠٤-٣
٥٠ المعدات	٥-٠٤-٣
٥٠ متطلبات الانشاء	٦-٠٤-٣
٥٠ اعداد السطح	١-٦-٠٤-٣
٥١ التوزيع النسبي والخلط في المصنع	٢-٦-٠٤-٣
٥٣ النقل والفرش	٣-٦-٠٤-٣
٥٥ الدك والانهاء	٤-٦-٠٤-٣
٥٥ متطلبات وقت التشغيل	٥-٦-٠٤-٣
٥٦ الفواصل الانشائية	٦-٦-٠٤-٣
٥٦ الترطيب	٧-٠٤-٣
٥٦ اجراءات المقاول للتأكد من الجودة	٨-٠٤-٣
٥٧ اجراءات التأكد من الجودة	٩-٠٤-٣
٥٨ الدك	١-٩-٠٤-٣
٥٩ السمك	٢-٩-٠٤-٣
٥٩ تدرج الحصمة والمكافئ الرملية ودليل اللدونة	٣-٩-٠٤-٣

٦٠	نسبة كاليفورنيا للتحمل أو قوة الضغط	٤-٩-٠٤-٣
٦٠	نسب التفاوت المسموح بها في السطح	٥-٩-٠٤-٣
٦١	القبول	٦-٩-٠٤-٣
٦٢	طريقة القياس	١٠-٠٤-٣
٦٢	الدفع	١١-٠٤-٣
٦٤	الفصل ٠٥-٣ الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية	
٦٤	وصف العمل	١-٠٥-٣
٦٥	المعدات	٢-٠٥-٣
٦٥	متطلبات الانشاء	٣-٠٥-٣
٦٥	عام	١-٣-٠٥-٣
٦٥	الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية الترايبية	٢-٣-٠٥-٣
٦٥	الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية الحصوية	٣-٣-٠٥-٣
٦٦	الأساس البيتوميني للأكتاف	٤-٣-٠٥-٣
٦٦	الطبقة السطحية البيتومينية للأكتاف	٥-٣-٠٥-٣
٦٦	انشاء الأكتاف وتحديد حافة الرصف	٤-٠٥-٣
٦٧	متطلبات الدك	٥-٠٥-٣
٦٧	طريقة القياس	٦-٠٥-٣
٦٨	الدفع	٧-٠٥-٣

القسم الثالث

طبقة ما تحت الأساس الحصوية وطبقات الأساس

الفصل ٣ - ٠١ إنتاج ونقل وتشوين الحصمة

٣-٠١-١ وصف العمل: يتألف هذا العمل من إنتاج ونقل وتشوين الحصمة المكسرة والمغربلة بما في ذلك الحصمة غير المصنفة من النوع والجودة والتدرج المحدد لكل أنواع المواد التي سوف يتم استخدامها في إنشاء الطرق والجسور والإنشاءات ذات العلاقة.

إن المتطلبات المبينة في هذه المواصفات يتم تطبيقها على الحصمة سواء كان مصدرها من الطبقات الصخرية، أو من الكتل الصخرية، أو من الحصى، أو الرمل، أو أية مجموعة منها.

٣-٠١-٢ المواد:

٣-٠١-٢-١ مصادر المواد: يمكن أن تكون هذه المصادر مبينة في المخططات أو موضحة في المواصفات الخاصة أو محددة من قبل المقاول بعد موافقة المهندس عليها.

يجب على المقاول، وقبل ثلاثين (٣٠) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للمباشرة في عمليات التكسير، تزويد المهندس بالمعلومات عن مصدر الحصمة، وطريقة الإنتاج التي سوف يتبعها، وأنواع وحجم المعدات التي سوف يتم استعمالها وطاقاتها الإنتاجية وبجدول يبين معدلات الإنتاج لمختلف أنواع الحصمة التي يراد إنتاجها.

وسواء كانت مصادر المواد مبينة في المخططات أو موضحة في المواصفات الخاصة أو محددة من قبل المقاول بعد موافقة المهندس عليها، فإنه يجب على المقاول أن يحدد لنفسه أنواع وأعداد المعدات التي يستخدمها ومقدار العمل اللازم لازالة الطبقة العليا المغطية للصخر وإنتاج كميات الحصمة المطلوبة للعمل خلال مدة العقد وإنتاج أنواع الحصمة ذات نوع الكسر والتدرج والجودة المطابقة للمواصفات.

وللمهندس الحق أن يطلب الحصول على الحصمة من أي جزء من أجزاء المصدر كما أنه له الحق أن يرفض أي جزء من أجزاء هذا المصدر معتبرا اياها غير مقبولة .

٣-١-٢-٢ التعاريف:

- ١- الحصمة الخشنة تتكون من مقاسات الحصمة التي يحتجزها المنخل قم ٤ (٤,٧٥ ميليمترا)
- ٢- الحصمة الناعمة تتكون من مقاسات الحصمة التي تمر من المنخل رقم ٤ (٤,٧٥ ميليمترا)
- ٣- الحجارة المكسرة تتكون من قطع الصخور والحجارة والحصى التي يكون لها وجه واحد أو أكثر مكسور بطريقة ميكانيكية . ويجب أن يكون الحد الأدنى لمقاس الوجه المكسور لا يقل عن ١/٣ من أقل مقاس للحصمة .
- ٤- الحصى يتألف من قطع الحصمة غير المكسرة التي تمر من المنخل ٧٥ ميليمترا (٣ بوصة) والتي يحتجزها المنخل ٤,٧٥ ميليمترا (رقم ٤) .
- ٥- الرمل يتألف من قطع الحصمة التي تمر من المنخل ٤,٧٥ ميليمترا (رقم ٤) والتي يحتجزها المنخل ٠,٠٧٥ ميليمترا (رقم ٢٠٠) وقد تكون متواجدة بالطبيعة أو مصنعة أو كلاهما معا .
- ٦- المواد التي تمر من المنخل ٠,٠٧٥ ميليمترا (رقم ٢٠٠) يمكن أن يشار إليها على أنها طمي أو طين أو غبار تبعا للخصائص الأخرى .

٣-١-٣ متطلبات الإنتاج

١-٣-١٠-٣ اعداد الموقع : يجب تنظيف وإزالة الأشجار والحشائش والجذور من ذلك الجزء المحدد للمصدر أو المقلع الذي يراد استخدامه في الإنتاج وذلك كما هو محدد في الفصل ٢-١٠ .
"التنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور" من هذه المواصفات العامة .

وعند الانتهاء من أعمال التنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور ، فإنه يجب إزالة جميع المواد السطحية التي لا تصلح لإنتاج النوع المطلوب من الحصمة . والمواد الناتجة عن أعمال التنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور وإزالة جميع المواد السطحية التي لا تصلح لإنتاج أنواع الحصمة المحددة في المواصفات يجب التخلص منها بوضعها في مواقع بعيدة عن الأنظار وبطريقة تحول دون تأكلها بسبب الرياح والأمطار بحيث تبدو منطقة التخلص من هذه النفايات منسجمة مع المنطقة المجاورة من حيث الشكل وخطوط المناسيب .

إن تكاليف عمليات التنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور والخلع والإزالة والنقل وغير ذلك من العمليات اللازمة لتنظيف السطح محملة على بند إنتاج الحصمة ويجب أن يدرجها المقاول في سعر وحدة العقد لبنود الحصمة المحددة الجاري إنتاجها .

١-٣-١٠-٣ إنتاج الحصمة : يجب على المقاول ، كحد أدنى ، أن يستعمل في إنتاج الحصمة المكسرة جميع الحجارة ، والقطع أو الكتل الصخرية الموجودة في المصدر بما في ذلك تلك التي يصل أكبر أبعادها إلى أربعمئة وخمسين (٤٥٠) ميليمترا . والمقاول له الخيار بأن يستعمل في إنتاج الحصمة الحجارة والكتل الصخرية التي تزيد في أكبر أبعادها عن أربعمئة وخمسين (٤٥٠) ميليمترا .

وعند عدم إمكانية الحصول على النسبة المثوية للكسر وعلى المتطلبات الأخرى باستخدام المواد الطبيعية ، فإنه يجوز رفض أجزاء من المواد إلى الحد اللازم لإنتاج الحصمة المطابقة لمتطلبات المواصفات .

إن عدم ادراج متطلبات الفرز ورفض المواد في المواصفات لا يعفي المقاول من مسؤوليته عن فرز المواد وعن رفض أجزاء من هذه المواد إذا تبين أن ذلك ضروري لإنتاج حصمة مطابقة لمتطلبات المواصفات .

وعندما ينص في المواصفات الخاصة على فرز وإزالة قطع ذات حجم محدد باستعمال غربال من حجم معين فيجب أن يكون غربال التصنيف هذا بالحجم والسعة التي تسمح بإزالة كمية كافية من المواد الناعمة لإنتاج حصمة مطابقة لمتطلبات المواصفات .

ويمكن استعمال المواد المرفوضة في أجزاء ومواقع أخرى من العمل عند مطابقتها للمتطلبات المقررة لتلك الأجزاء والمواقع الأخرى .

أما ناتج الغربلة الفائض والمتجمع أثناء عمليات التكسير والغربلة للحصمة المحددة فيجب عزله عن المواد المرفوضة الناتجة عن عمليات الفرز .

يجب أن تكون طريقة غسل الحصمة الخشنة والناعمة مطابقة لما هو محدد في المواصفات الخاصة أو حسب ما يلزم لإنتاج حصمة خالية من الطين ، والمواد الرخوة الرملية ، والمواد القلوية ، والمواد النباتية وغيرها من المواد الضارة .

لا يسمح بغسل واستصلاح المواد المرفوضة وإضافتها لاحقا إلى الحصمة المنتهية الا بموافقة خطية من المهندس .

عند إنتاج مواد الحصى والرمل المغرولة ، يجب على المقاول إزالة جميع المواد ذات الحجم الزائد عن المطلوب وذلك بالغربلة في المصدر نفسه . ويجب أن تتم العمليات في المصدر بحيث يكون تدرج الحصمة في كل وحدة نقل متجانسة إلى حد معقول وضمن الحدود المسموح بها والمحددة لكل مادة من المواد .

ويجب على المقاول تشغيل معدات التحميل بما يراه ضروريا للحصول على المواد اللازمة لاستيفاء هذه المتطلبات .

٣-١-٣-٣-٣ الحصمة المرفوضة : جميع المواد المرفوضة وغير الصالحة للاستخدام في أجزاء ومواقع أخرى من العمل يجب التخلص منها كما هو محدد في الفقرة ٣-١-٣-٣ "إعداد الموقع" من هذه المواصفات العامة .

٣-١-٣-٤ الفائض من ناتج الغربلة : جميع ناتج الغربلة الفائض والمتراكم خلال إنتاج الحصمة المطلوبة في مصادر المواد المحددة من قبل المقاول يبقى ملكا للمقاول .

أما ناتج الغربلة المتراكم خلال إنتاج الحصمة المطلوبة في مصادر المواد المبينة في المخططات أو الموضحة في المواصفات الخاصة والتي توفرها الوزارة فيجب تشوينها في مصدرها وتصبح ملكا للوزارة .

يجب إعداد موقع تشوين الحصمة وإنشاؤه كما هو محدد في الفصل الفرعي ٣-١-٥ "تشوين الحصمة" من هذه المواصفات العامة . وجميع تكاليف إنتاج ونقل وتشوين الفائض من ناتج الغربلة تعتبر محملة على إنتاج الحصمة المحددة ويجب أن يدرجها المقاول في سعر وحدة العقد لبنود الحصمة المحددة والجاري إنتاجها .

٣-١-٣-٥ تنظيف الموقع : عند انجاز المقاول لعملياته في أي مصدر من مصادر الحصول على الحصمة ، يجب تنظيف الحجر أو المقلع من جميع النفايات والمعدات والإنشاءات المؤقتة وجميع المواد الأخرى التي أحضرها المقاول للموقع ، ويجب مغادرة الموقع وهو في حالة مرتبة ولائقة . وإذا نصت المواصفات الخاصة على وجوب استصلاح مواقع مصادر الحصمة وفقا لخطة استصلاح معتمدة ، فيجب على المقاول التقيد بتلك الخطة .

٣-١-٤ إجراءات التأكد من الجودة:

٣-١-٤-١ الأساليب والإجراءات : جميع الإختبارات التي تتم على الحصمة يجب أن تكون وفقا للأساليب والإجراءات الموضحة في المواصفات وفي نشرات دليل المواد الصادر عن إدارة المواد والبحوث بوزارة المواصلات .

٣-١-٤-٢ الإختبارات الأولية : يجب على المقاول أن يقدم للمهندس جميع نتائج الإختبارات اللازمة لضمان أن مصادر المواد ، والمعدات ، وطرق الإنتاج التي سوف تتبع من قبله ستنتج حصمة مطابقة لمتطلبات المواصفات . ولا يسمح بتركيب أية معدات أو بدء الإنتاج في أي مصدر من

مصادر مواد قبل موافقة المهندس على المصدر وعلى أبعاد المساحة التي سيتم منها الإنتاج . كما يجب أن تخضع المعدات والطرق التي يقترح المقاول استخدامها موافقة المهندس .

إن موافقة المهندس يجب أن لا تفسر على أنها موافقة نهائية على الحصمة التي سيتم إنتاجها .

ويمكن للمقاول أن يحصل على عينات نموذجية من المواد ، ويجب أن يقدم للمهندس عينات مطابقة عند الطلب وذلك لإجراء الإختبارات وللرجوع إليها في المستقبل .

يمكن تنفيذ الإختبارات في مختبرات المقاول أو في مختبرات تجارية . ويجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن إجراء الإختبارات التي يتم تنفيذها وعلى حسابه الخاص .

٣-١-٤-٣ إختبارات الإنتاج : يجب على المقاول اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإجراء الإختبارات لمراقبة كسر الحصمة وتدرجها وجودتها أثناء الإنتاج كما هو محدد في الفقرات ٣-٢-٥-١ ، ٣-٣-٥-١ و ٣-٤-٥-٨ وجميعها بعنوان " إجراءات المقاول للتحكم في الجودة " من هذه المواصفات العامة . ويجب تقديم نتائج تلك الإختبارات فوراً إلى المهندس . إن الغرض من هذه الإختبارات هو استرشاد المقاول بما في عملياته وليس للاستنتاج بأن الحصمة المنتجة مقبولة ومطابقة للمواصفات .

٣-١-٤-٤ إختبارات القبول : يجب على المهندس أخذ العينات أو الإشراف على أخذ العينات ، وإختبار وتقييم الحصمة المتوفرة للعمل كما هو محدد في الفصول الفرعية ٣-٢-٦ ، ٣-٣-٦ و ٣-٤-٩ " إجراءات التأكد من الجودة " من هذه المواصفات العامة .

٣-١-٥ تشوين الحصمة

٣-١-٥-١ المواقع : يجب الحصول على موافقة المهندس على موقع إنشاء التشوينات وأن يتم تحديد هذا الموقع بطريقة تحول دون تلويث المواد المشونة بأنواع أخرى من الحصمة أو تغييرها

بفعل الأتربة والكثبان الرملية أو أية مواد أخرى طبيعية أو محضرة . ويجوز استعمال الأملاك الخاصة لأغراض التشوين بموافقة خطية من المالك أو المستأجر . ويجب السماح للمهندس بالدخول إلى المواد المشونة في جميع الأوقات .

٣-١-٥-٢ إعداد موقع التشوين: قبل نقل الحصمة ووضعها في مكان التشوين، يجب تنظيف ذلك المكان من المواد النباتية ، والصخور ، والأنقاض ، كما يجب تمهيد الأرض وتسويتها لتصبح سطحاً أملساً ، ثابتاً ومتساوياً .

٣-١-٥-٣ إنشاء التشوينات : يجب إنشاء التشوينات على موقع ممهّد ونظيف ومتجانس الشكل ويجب أن لا يزيد ارتفاع التشوينة الواحدة عن ثمانية (٨) أمتار .

التشوينات التي يزيد حجمها عن مئتين (٢٠٠) متراً مكعباً يجب تكويمها في طبقات لا يزيد عمق كل طبقة منها عن متر ونصف المتر (١,٥) وذلك باستخدام الأساليب والمعدات الموافق عليها من قبل المهندس . ولا يسمح بتشوين الحصمة بدفعها بواسطة الجرافات . ويجب اكمال وضع الطبقة الواحدة على كامل مساحة الكوم قبل المباشرة في وضع الطبقة التالية من الحصمة . ولا يسمح باتباع أي طريقة للتشوين ينتج عنها ، في نظر المهندس ، انفصال أو تكسر ، أو تغيير تدرج الحصمة بصورة مضرة .

يجب الفصل بين تشوينات الحصمة من مختلف الأنواع والأحجام بمسافات أو بجدران أو بجواجز للحيلولة دون اختلاطها . ويجب عدم تشوين الحصمة في مواقع حيث تمر السيارات من فوقها أو خلالها وتسبب اختلاطها بمواد غريبة .

٣-١-٥-٤ نقل الحصمة من التشوينات : يجب نقل الحصمة من التشوينات باستعمال معدات ووسائل يوافق عليها المهندس بحيث تحول دون حصول انفصال حبيبي في أحجام القطع أو تلوثها بالتربة التي تحتها أو التي بجوارها أو بمواد غريبة .

وعند نقل الحصمة من التشوينات ، يجب تشغيل معدات النقل بطريقة تجعلها تقابل الكوم وتأخذ الحصمة ابتداءً من الأرضية ثم إلى الأعلى وذلك للحصول على الدرجة القصوى من تجانس الحصمة.

ويجب على المقاول أن يأخذ كميات الحصمة اللازمة فقط لإكمال العمل المتعاقد عليه .

٣-١-٥-٥ تنظيف الموقع : في حالة زيادة الحصمة عن الحاجة في موقع التشوين ، فيجب على المقاول وضع هذه الكمية الفائضة في أكوام نظيفة ومنتظمة الشكل وخالية من المواد الغريبة والمعدات .

٣-١-٦ طريقة القياس : لن يجرى أي قياس لأي عمل أو حصمة يتم إنتاجها . بموجب هذا الفصل .

٣-١-٧ الدفع : الدفع عن أداء جميع الأعمال المنصوص عليها في هذا الفصل يجب أن يكون محملا على البنود الأخرى الواردة في جدول الكميات إلا إذا نص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة وكان واردا في جدول الكميات .

الفصل ٣ - ٠٢ طبقات ما تحت الأساس الحصوية

٣-٠٢-١ وصف العمل : يجب أن يتألف هذا العمل من تقديم ، وفرش ، ودك طبقات ما تحت الأساس الحصوية طبقا للخطوط والمناسيب المبينة في المخططات والمحددة في هذه المواصفات العامة وفي المواصفات الخاصة .

وطبقات ما تحت الأساس الحصوية تكون إما من نوع طبقة ما تحت الأساس الحصوية غير محددة التدرج أو من نوع طبقة الأساس الحصوية ، تدرج ——— . وبالنسبة إلى تدرج طبقة ما تحت الأساس المطلوب تقديمها فيجب أن تكون مطابقة للبنود المبينة في المخططات أو محددة في المواصفات الخاصة ومحددة في جدول الكميات . فإذا لم يكن تدرج طبقة ما تحت الأساس الحصوية محددًا في المواصفات ، فإنه يجب تقديم طبقة ما تحت الأساس الحصوية التي تكون مستوفية لشروط أحد التدرجات المبينة في الجدول ٣-٠٢ (١) وفقا لما يحدده المهندس . ويجب تحديد التدرج المناسب بحيث أن الحد الأقصى لحجم الحصمة لا يزيد عن ثلثي (٣/٢) سماكة طبقة ما تحت الأساس التي يراد انشاؤها .

البنود في جدول الكميات :

طبقة ما تحت الأساس الحصوية

طبقة ما تحت الأساس الحصوية تدرج —————

٣-٠٢-٢ المواد : يجب أن تكون الحصمة المستخدمة في طبقة ما تحت الأساس الحصوية خالية من المواد العضوية والمواد الضارة الأخرى ، وأن ينتج منها طبقة ما تحت أساس ثابتة ومستقرة ، بعد رشها بالماء ودكها بالهراسة . ويجب أن تكون الحصمة الخشنة مصنوعة من الحجارة المكسرة أو من رواسب الانصهار المكسرة أو من الحصى المكسر . أما الحصمة الناعمة ، وهي المواد التي تمر من منخل مقاس ٤,٧٥ ملم (رقم ١٤) فيجب أن تتألف من رمل طبيعي أو مكسر ومن حبيبات من المواد الناعمة .

يجب على المفاول تأمين وإنتاج ، وتشوين ، ومزج ، و خلط جميع المواد اللازمة باستخدام المعدات واتباع الإجراءات الكفيلة بإنتاج طبقة ما تحت الأساس الحصوية المحددة .

ويجب أن تكون الحصمة مطابقة لأحد متطلبات التدرج والجودة التالية على سطح جسر الطريق وذلك بعد مزجها و خلطها وفرشها وقبل دكها :

الجدول ٣-٢ (١)

متطلبات تدرج طبقات ما تحت الأساس الحصوية

التدرج (٢)	التدرج (١)	حجم المنخل
	١٠٠	٦٢,٥ ميليمترا (٢,٥ بوصة)
١٠٠	١٠٠ — ٩٠	٥٠,٠ ميليمترا (٢ بوصة)
١٠٠ — ٩٠	————	٣٧,٥ ميليمترا (١,٥ بوصة)
٨٥ — ٥٥	————	٢٥ ميليمترا (١ بوصة)
٨٠ — ٥٠	————	١٩ ميليمترا
٧٠ — ٤٠	————	٩,٥ ميليمترا (٨/٣ بوصة)
٦٠ — ٣٠	٧٠ — ٣٥	٤,٧٥ ميليمترا (رقم ٤)
٥٠ — ٢٠	————	٢,٥٤ ميليمترا (رقم ١٠)
٣٠ — ١٠	————	٠,٤٢٥ ميليمترا (رقم ٤٠)
١٥ — صفر	١٥ — صفر	٠,٠٧٥ ميليمترا (رقم ٢٠٠)

متطلبات الجودة	
٢٥ حد أدنى	المكافئ الرملي (الإختبار ٣١٣ من إختبارات إدارة المواد والبحوث) MRDTM 313
٦ حد أعلى	دليل اللدونة (الإختبار ٢٠٨ من إختبارات إدارة المواد والبحوث) MRDTM 208
٥٠ حد أعلى	النقص بسبب التآكل (الإختبار ٣٠٩ من إختبارات إدارة المواد والبحوث) (MRDTM 309)

نسبة كاليفورنيا للتحمل (الإختبار ٢١٣ من إختبارات إدارة المواد والبحوث)	٥٠ حد أدنى
(MRDTM 213)	

أما حصمة طبقة ما تحت الأساس ، التدرج (٣) ، فيجب أن تكون مطابقة للمتطلبات المبينة في المواصفات الخاصة .

٣-٠٢-٣ التوزيع النسبي لخلطات طبقة ما تحت الأساس الحصوية

٣-٠٢-٣-١ التصميم المقترح لخلطة العمل : يجب أن يقترح المقاول معادلة لخلطة العمل ويقدمها إلى المهندس للموافقة عليها . ويجب إعداد معادلة خلطة العمل من قبل المقاول طبقاً للإجراءات والمتطلبات المحددة في دليل المواد والإختبارات الصادر عن إدارة المواد والبحوث وجميع التعاميم الصادرة حديثاً في هذا الخصوص عن وزارة المواصلات .

يجب على المقاول اختيار مصادر الحصمة ، وبعد تشوين أو توفر كميات كافية منها للاستعمال ، يجب عليه الحصول على عينات نموذجية يجري إختبارها لتحديد ما إذا كانت مطابقة لمتطلبات هذه المواصفات . وقبل ثلاثين (٣٠) يوماً على الأقل من إنتاج خلطات طبقات ما تحت الأساس الحصوية، فإنه يجب على المقاول أن يقدم خطياً إلى المهندس معلومات تفصيلية عن كل خلطة يقترح تقديمها . ويجب أن تشمل هذه المعلومات ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

١- مصدر وتدرج الحصمة لكل خلطة من الخلطات المطلوب تقديمها . فإذا كانت الحصمة (الخشنة، أو الناعمة ، أو الناعمة الإضافية) مقسمة إلى اثنين أو أكثر من الأحجام ، فإن المعلومات التي يجري تقديمها يجب أن تتألف من تدرجات لكل حجم على حدة من جميع الأحجام التي سوف يتم استخدامها ، والتدرج المخلوط هندسياً لكل خلطة من الخلطات المطلوب تقديمها . ومثل هذا التدرج المخلوط يجب أن يكون مستوفياً لمتطلبات التدرج المبينة في الفصل الفرعي ٣-٠٣-٢ "المواد" من هذه المواصفات العامة وأن يبين النسبة المئوية للمار من كل حجم من أحجام المناخل المحددة .

٢- بيانات الإختبار ذات العلاقة وشهادة خطية تفيد بأن الحصمة التي سوف يتم تقديمها مطابقة لجميع متطلبات الجودة المبينة في الفصل الفرعي ٣-٠٣-٢ "المواد" من هذه المواصفات العامة .

٣- نوع المعمل الذي سوف يتم استعماله في إعداد كل خلطة سوف يتم تقديمها .

٤- تاريخ بداية إنتاج خلطات طبقات ما تحت الأساس الحصوية .

يجب تأمين وصول المهندس إلى مواقع عمليات أخذ العينات وإجراء الإختبارات في كافة الأوقات . ويجب أن تكون الحصمة المخلوطة ، بما في ذلك المواد المعدنية المضافة ، مطابقة للتدرج المعتمد وفقا لمعادلة خلطة العمل ضمن نسب التفاوت المسموح بها التالية:

منخل ٩,٧٥ ميليمترا (٨/٣ بوصة) أو أكبر من ذلك	١١ نقطة مئوية
منخل ٤,٧٥ ميليمترا (رقم ٤)	١٠ نقاط مئوية
منخل ٢,٣٦ ميليمترا (رقم ٨)	٩ نقاط مئوية
منخل ٠,٣٠٠ ميليمترا (رقم ٥٠)	٨ نقاط مئوية
منخل ٠,٠٧٥ ميليمترا (رقم ٢٠٠)	٨ نقاط مئوية

وفي نفس الوقت الذي تقدم فيه المعلومات أعلاه ، فإنه يجب على المقاول تزويد المهندس بعينات مقدرها خمسون (٥٠) كيلوغراما من كل حجم من أحجام الحصمة ، عند استعمالها ، وعينات مقدرها عشرة كيلوغرامات (١٠) من مواد الحشوة المعدنية والمركبات الكيماوية التي تمثل جميع المواد التي يقترح المقاول تقديمها .

٣-٢-٠٢-٣ قبول معادلة خلطة العمل: يجب على المهندس مراجعة معادلة خلطة العمل

ليقرر ما إذا كانت تحتوي على المعلومات المطلوبة . فإذا كانت لا تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة ، فيجب اعادتها خلال سبعة (٧) أيام إلى المقاول لاستكمال المزيد من الإجراءات ومن ثم إعادة تقديمها من قبل المقاول .

وإذا اشتملت معادلة خلطة العمل على جميع المعلومات المطلوبة ولكنها لم تستوف كافة المتطلبات المحددة ، فإنه لا يتم قبولها من قبل المهندس وتعاد إلى المقاول خلال فترة أربعة عشر (١٤) يوما . ويجب على المقاول أن يقوم باعداد وتقديم معادلة خلطة عمل جديدة تكون مستوفية للمتطلبات المحددة وأن يقترح تاريخا جديدا لمباشرة الإنتاج .

وعندما يقتنع المهندس بأن معادلة خلطة العمل المقترحة من قبل المقاول مطابقة لكافة متطلبات المواصفات، فإنه يجب أن يطلب من المقاول إنشاء منطقة تجريبية بطول مئتين (٢٠٠) مترا كحد أدنى . وعلى المهندس أن يجري تقييما للمنطقة التجريبية من حيث التنظيم وقابلية الدك ومطابقتها لمعادلة خلطة العمل التي جرى اختبارها في المختبر . ويجب إرسال عينات مجزأة من خلطة طبقة الأساس الحصوية وعناصر المواد الخام مع نتائج اختبار مختبر الموقع إلى المختبر المركزي بإدارة المواد والبحوث لإجراء التدقيق الموضوعي والتوثيق اللازم . وإذا لم يكن المهندس مقتنعا بنتائج المنطقة التجريبية ، فإنه يجب عليه أن يبين اعتراضاته خطيا وأن يطلب مراجعة معادلة خلطة العمل بالإضافة إلى إعداد منطقة تجريبية جديدة .

وعندما يقتنع المهندس بأن معادلة خلطة العمل المقترحة من قبل المقاول مطابقة لكافة متطلبات المواصفات وكانت نتائج المنطقة التجريبية مقبولة ، فإنه يصدر موافقة خطية إلى المقاول للبدء في إنتاج الخلطات المقترحة .

ويجب عدم البدء في إنتاج خلطات طبقة ما تحت الأساس الحصوية إلا بعد أن يكون المهندس قد أصدر موافقته الخطية على معادلة خلطة العمل .

إن موافقة المهندس على معادلة خلطة العمل لا تعفي المقاول من التزامه بإنتاج خلطات طبقة ما تحت الأساس الحصوية المطابقة لكافة المتطلبات المحددة .

٣-٢-٣-٠-٣ تعديلات معادلة خلطة العمل: يجب على المقاول ان لا يجري تغييرا في طرق التكسير والغرلة والخلط أو التشوين عن تلك المتبعة في إنتاج المواد لمعادلة خلطة العمل المعتمدة . ولا يسمح بادخال أي تغييرات الا بعد تعديل المقارنة واعادة تقديم معادلة خلطة العمل المقترحة (بعد

التعديل) طبقا لكافة الخطوات المبينة في الفقرة ٣-٠٢-٣-١ "التصميم المقترح لخلطة العمل" من هذه المواصفات العامة . ويجوز أن يشتمل التعديل على تغييرات جذرية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، على تعديل مقدار أو نوع المواد المرفوضة أو غير المستعملة ، أو تعديل مقدار المواد المكسرة ، أو تخفيضات في مقدار الحصمة الناعمة المكسرة ، أو تغييرات في مقدار أو نوع مواد الحشوة المعدنية .

وفي حال قيام المقاول بتغيير مصدر الحصمة ، يجب عليه أن يقدم تصميمًا مقترحًا جديدًا لخلطة العمل وعينات للمواد بالطريقة الموضحة في الفقرة ٣-٠٢-٣-٠٣-١ "التصميم المقترح لخلطة العمل" من هذه المواصفات العامة وبالطريقة التي يقرر المهندس أنها ضرورية ، وذلك قبل واحد وعشرين (٢١) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لاستعمالها .

وفي أي وقت بعد الموافقة على معادلة خلطة العمل ، فإنه يجوز للمقاول أن يقدم معادلة خلطة عمل جديدة للموافقة عليها من قبل المهندس . وفي حال الموافقة على معادلة خلطة العمل المعدلة ، فأنها تصبح معادلة خلطة العمل المعتمدة .

٣-٠٢-٤-٤ المعدات : يجب على المقاول تأمين جميع المعدات اللازمة لإنتاج الحصمة ، وتشوينها ، ونقلها ، وإعداد طبقة القاعدة ووضع ودك وانهاء طبقة ما تحت الأساس الحصوية وفقا للحد الأدنى من حيث النوع والعدد المحدد في برنامج العمل المفصل الذي يضعه المقاول ويوافق عليه المهندس .

ان مزج و خلط الحصمة وتعديل محتوى الرطوبة حسب متطلبات الدك يجب أن ينفذ في خلطة مركزية أو في موقع الطريق وبطرق تضمن تجانس الخلطة .

كما يجب أن يتم وضع وفرش الحصمة الممزوجة والمخلوطة طبقا للعرض والسماكة المبينة في المواصفات .

٣-٠٢-٥ الإنشاء:

٣-٢-٥-١ إجراءات المفاول للتحكم في الجودة : يجب أن تكون إختبارات التحكم في جودة الحصمة المستخدمة لإنشاء طبقة ما تحت الأساس من مسؤولية المفاول . كما يجب تزويد المهندس بنسخ من نتائج الإختبارات في نهاية كل يوم عمل . وللمهندس الحق في الدخول إلى مختبر المفاول في أي وقت كما يحتفظ لنفسه بحق الحصول على عينات من المواد من أي نقطة أو مكان أثناء الإنشاء . ويجب على المفاول أن يقوم ، بناء على طلب المهندس ، بتقديم مواد طبقة ما تحت الأساس الحصوية وإعداد عينات مطابقة وذلك باتباع طريقة الترييع لاستخراج العينات . وتسلم إحدى العينات للمهندس لإجراء الإختبار عليها ، أما العينة المطابقة فيقوم المفاول بإجراء الإختبار عليها .

ويجب على المفاول تنفيذ الحد الأدنى التالي من أنواع وعدد الإختبارات:

- ١- التدرج ، المكافئ الرملي ، ودليل اللدونة — يجب إجراء إختبار واحد لكل الفين (٢٠٠٠) مترا مكعبا من الحصمة المنتجة ، على أن لا يقل عدد الإختبارات عن إختبار واحد لإنتاج اليوم الواحد .
- ٢- النقص بسبب التآكل: يجب إجراء إختبار واحد لكل من الخمسمائة (٥٠٠) مترا مكعبا الأولى والثانية والثالثة من الحصمة المنتجة ثم إختبار واحد لكل الفين وخمسمائة (٢٥٠٠) مترا مكعبا بعد ذلك .
- ٣- قيمة نسبة كاليفورنيا للتحمل: يجب إجراء إختبار واحد لكل خمسة آلاف (٥٠٠٠) مترا مكعبا تم وضعها .

وعندما توضح نتائج الإختبارات أن طبقة ما تحت الأساس الحصوية لا تتفق مع المتطلبات المحددة في المواصفات ، فعلى المفاول أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح طرق الإنتاج لضمان موافقة حصمة طبقة ما تحت الأساس للمتطلبات الواردة في المواصفات . ويجب أن تنطوي هذه الإجراءات على إقلاف الإنتاج وتغيير مصدر الحصول على الحصمة ، وتغيير مقدار الحصمة التي أزيلت منها الجسيمات ذات الحجم الزائد عن المنصوص عليه بالغربله والحصمة المرفوضة ، وزيادة درجة التكسير ومراجعة طرق

المزج والنقل . وإذا كانت هذه المواد قد وضعت وورصفت على الطريق فإنه يجب ازلتها وتعديلها أو استبدالها وذلك للحصول على مواد مطابقة للمتطلبات المحددة .

٣-٢-٥-٢ اعداد السطح: ان السطح الذي ستنشأ فوقه طبقة ما تحت الأساس الحصوية، وقيل فرش طبقة ما تحت الأساس الحصوية مباشرة يجب أن يكون ضمن التفاوت المسموح به من حيث نسبة الدك والمنسوب وأن يكون خاليا من المواد المفككة والغريبة .

يجب على المقاول أن يصحح ، وعلى حسابه الخاص ، أي اختلاف في المناسيب ونسبة الدك للسطح الذي ستوضع فوقه طبقة ما تحت الأساس الحصوية .

عندما تكون مناسيب الأسطح التي ستوضع فوقها طبقة ما تحت الأساس الحصوية أقل بكثير عما هو محدد، فإنه يمكن تعبئة المناطق المنخفضة بالحصمة المستخدمة لطبقة ما تحت الأساس . ان كمية الحصمة المستعملة في تعبئة المناطق المنخفضة لن يتم قياسها لاغراض الدفع تحت أي بند في جدول الكميات.

٣-٢-٥-٣ وضع وفرش الحصمة : يجب أن تكون الحصمة ، قبل فرشها مباشرة ، متجانسة الخلط خالية من الجيوب الهوائية وعروق المواد الخشنة أو الناعمة ويجب أن توضع على طبقة قاعدة الطريق في طبقات أو أكوام متجانسة باستعمال معدات تمت الموافقة عليها .

ويجب تشكيل الطبقات أو الأكوام بحيث تكون سماكة طبقة ما تحت الأساس المنجزة ، بعد رشها بالماء ودكها ، مطابقة للعرض والمنسوب والسماكة ضمن نسب التفاوت المسموح بها المحددة في الفقرة ٣-٢-٥-٤ "الانهاء" من هذه المواصفات العامة .

يجب نقل المواد بحيث يتم تجنب الانفصال الحبيبي . اما المواد المنفصلة انفصالا حبيبيا فيجب أن يعاد خلطها حتى تصبح متجانسة . وبالإمكان إضافة الماء اما في حفرة استعارة المواد أو على منصة الخلط أو على سطح الطريق .

إذا كانت سماكة طبقة ما تحت الأساس عشرين (٢٠) سنتيمترا أو أقل من ذلك ، فإنه يجب فرش مواد طبقة ما تحت الأساس الحصوية ودكها في طبقة واحدة . وإذا كانت السماكة المطلوبة أكثر من عشرين (٢٠) سنتيمترا ، فإنه يجب فرش مواد طبقة ما تحت الأساس الحصوية ودكها في طبقتين اثنتين (٢) أو أكثر من الطبقات متساوية السماكة تقريبا .

٣-٢-٥-٤ الدك : كل طبقة من مواد طبقة ما تحت الأساس يجب أن يتم دكها ، بعد تشكيلها حسب المناسيب والمقطع العرضي المطلوب ، بحيث لا تقل نتيجة الإختبار الواحد عن خمسة وتسعين بالمائة (٩٥%) من وحدة الوزن الجاف القصوى حسب إختبار إدارة المواد والبحوث ٢١٢ (MRDTM 212) . إن كل كمية من مادة طبقة ما تحت الأساس الموضحة في الفصل الفرعي ٣-٢٠-٦ "إجراءات التأكد من الجودة" من هذه المواصفات العامة يجب أن تكون نسبة دكها ما لا يقل عن تسعة وتسعين بالمائة (٩٩%) من وحدة الوزن الجاف القصوى الذي يحدد من واقع الإختبار ٢١٢ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 212 . كما يجب رش أو تجفيف طبقة ما تحت الأساس ، حسب الحاجة ، وذلك للحصول على محتوى الرطوبة الملائمة للدك . اما المواد التي جفت قبل عملية الدك النهائية والتي جفت وأعيد دكها بعد الدك النهائي ، فيجب رشها بالماء واعادة دكها باستخدام معدات وحسب الإجراءات التي يوافق عليها المهندس . وإذا لم يتمكن المقاول من إعادة المواد إلى حالتها الأصلية أو المحددة من حيث الدك ، والسماكة ، ونسب التفاوت المسموح بها في السطح ، فإنه يجب عليه ازالة هذه المواد وإعادة إنشاء طبقة ما تحت الأساس على طبقة القاعدة والتي يجب الحصول الموافقة عليها قبل البدء في أعمال طبقة ما تحت الأساس .

وعند وجود تأخير في إنشاء طبقة الرصف المتبقية فوق طبقة حبيبية ، فإنه يجب إعادة هذه الطبقة الحصوية إلى حالتها الأصلية وإصلاح المناطق المعيبة أو استبدالها بصورة يوافق عليها المهندس . ويجب أن تكون مثل هذه الإصلاحات أو الإستبدال على نفقة المقاول .

يجب على المقاول تنظيم العمل ومعالجة العمليات المختلفة بحيث يضمن فقدان أقل مقدار من الماء بواسطة التبخر من الأسطح غير المنجزة . وإذا تأخر المقاول في وضع الطبقات التالية من المواد بحيث يقتضي الأمر استعمال المزيد من الماء لمنع التطاير أو الجفاف الزائد ، فان وضع هذا الماء يجب أن يكون على نفقة المقاول ولا يعتبر أساسا للمطالبة بتعويض إضافي .

يجب دك المواد بواسطة معدات دك معتمدة تتقدم تدريجيا من الخارج في اتجاه الوسط ، بحيث يتداخل كل شوط لاحق مع الشوط السابق بصورة متجانسة . ويجب أن يستمر الدك حتى يتم الانتهاء من كل طبقة بكامل سماكتها بصورة تامة ومتساوية لتبلغ الكثافة المحددة . ويجب أن يتم الدك النهائي لطبقة الأساس المنجزة بواسطة مدحله بمحرك ذاتي يوافق عليها المهندس . ويجب أن يرافق الدك تمهيد كاف بطريقة يوافق عليها المهندس لضمان الحصول على سطح أملس خال من الأخاديد أو النتوءات وحسب المقطع والتحدب الصحيح . وإذا اقتضى الأمر مزيدا من الماء ، فيجب أن يضاف بالمقدار والكيفية اللذين يوافق عليهما المهندس . يجب تنفيذ الطبقات الأولية من المواد بحيث يكون المنسوب والمقطع العرضي متجانسين ويجب أن يتم دكها من قبل المقاول ويوافق عليها المهندس قبل توريد المواد اللازمة للطبقة التالية .

وقبل وضع الطبقة التالية من المواد الحصوية ، يجب أن يكون سطح الطبقة السفلى رطبا إلى درجة كافية لتأمين الربط بين الطبقتين . ويجب تمهيد حافتي طبقة الأساس وميول الحافتين أو تسويتهما بطريقة أخرى لتطابق الخطوط والأبعاد المبينة على المخططات ولتشكل خطوطا وميولا مستقيمة مرتبة جيدة المصنعية وخالية من المواد المفككة على قدر الامكان .

ان المناطق التي لا تصلها معدات الدك العادية يجب دكها بواسطة آلات دك ميكانيكية محمولة حتى يتم الحصول على درجة مرضية من الدك . وعند دك الطبقة النهائية حتى المنسوب النهائي بواسطة آلة تمهيد أوتوماتيكية ، فإنه يجب إنشاء هذه الطبقة بحيث تكون تقريبا من واحد (١) سنتيمتر إلى ثلاثة (٣) سنتيمترات فوق المنسوب وبحيث تستمر آلة التمهيد في القطع . وبعد انجاز الشوط الأخير من التمهيد يجب رش طبقة ما تحت الأساس بالماء ودكها .

٣-٢-٥-٥-٥ : الانتهاء : يجب وضع جميع مواد طبقة ما تحت الأساس وتسويتها وإنهاؤها باتقان وبالكيفية التي تتطلبها المصنعية الجيدة طبقا للخطوط والمناسيب والمقاطع العرضية النموذجية المبينة على المخططات أو حسب الأوتاد الموضوعية من قبل المهندس ، وان تكون ضمن نسب التفاوت المسموح بها والمبينة في الفقرة ٣-٢-٥-٦-٥ "نسب التفاوت المسموح بها في السطح" من هذه المواصفات العامة .

٣-٢-٥-٦ الصيانة والوقاية : بعد الانتهاء من إنشاء طبقة ما تحت الأساس ، يجب على المقاول أن يقوم بصيانة الطبقة المدكوكة على نفقته . ويجب على المقاول أن يمهد ويكنس الأساس أو يصونه بالوسائل الأخرى بحيث يبقى خاليا من التفكك والعيوب الأخرى التي تؤدي إلى فقدان الكثافة إلى الوقت الذي يتم وضع طبقات الرصف الأخرى . ويجب رش الماء في الأوقات وبالكميات التي يأمر بها المهندس . وللمهندس الصلاحية التامة بأن يأمر بوقف جميع الأعمال الأخرى في المشروع لضمان إجراء الصيانة الصحيحة للمواد المدكوكة سابقا .

للمهندس القرار في متى يكون سطح طبقة ما تحت الأساس في الحالة الملائمة لوضع طبقة الأساس الحصوية أو الطبقة التأسيسية البيتومينية و / أو غيرها من الطبقات السطحية . ويجب على المقاول الاستمرار في صيانة سطح طبقة الأساس ، بما في ذلك رش الماء اللازم ، على نفقته الخاصة إلى حين رش الطبقة التأسيسية البيتومينية أو الطبقة التالية . وأية نفقات إضافية يتكبدها المقاول بسبب التأخر في وضع الطبقات التالية أو رش الطبقة التأسيسية البيتومينية ، عندما يسمح له المهندس بذلك ، لا تعتبر أساسا للمطالبة بتعويض إضافي .

٣-٢-٥-٧ اختبارات تجارب الدك : إذا أمر المهندس بذلك ، أو بطلب من المقاول، وقبل بدء عمليات دك طبقة ما تحت الأساس ، فإنه يجب على المقاول أن ينشيء أطوالا تجريبية للدك لا تزيد عن كيلومتر واحد (١) . ويجب أن تكون المواد المستعملة في هذه التجارب هي تلك التي تمت الموافقة عليها لاستعمالها في طبقة ما تحت الأساس . ويجب أن تكون المعدات المستعملة هي تلك المطابقة لبرنامج العمل المفصل .

إن الغاية من هذه التجارب هي تحديد مدى قدرة معدات المقاول ، وكذلك معرفة سماكة الطبقة اللازمة للحصول على السماكة المطلوبة للطبقات بعد الدك ومعرفة محتوى الرطوبة في الموقع ، والعلاقة بين عدد أشواط الدك والكثافة الناتجة في المواد .

ويمكن للمقاول أن يواصل أعمال طبقة ما تحت الأساس الحصوية فقط بعد موافقة المهندس على الطرق والإجراءات المتبعة في اختبارات تجارب الدك

٣-٢-٠٦ إجراءات التأكد من الجودة : يجب قبول طبقة ما تحت الأساس الحصوية على أساس القطعة . وما لم يحدد خلاف ذلك في المواصفات الخاصة ، فان مساحة القطعة يجب أن تكون عشرة (١٠,٠٠٠) آلاف متر مربع لكل طبقة يتم انشاؤها . ويجب أخذ عينات من طبقة ما تحت الأساس الحصوية وإختبارها وتقييمها وفقا للفصل ١-٠٨ "قبول العمل" من هذه المواصفات العامة . وفي الأوقات التي تدل فيها نتائج الإختبارات على وجود خصائص غير متجانسة لطبقة ما تحت الأساس، وفي أي وقت آخر ، فإنه يجوز للمهندس أن يخفض مساحة القطعة إلى أجزاء من طبقة ما تحت الأساس ذات خصائص جودة متماثلة . وهذا من شأنه أن ييسر من عزل وتعديل أو استبدال المواد ذات الجودة المنخفضة بمواد أخرى ذات جودة مقبولة وذلك للمحافظة على القوة الإجمالية لإنشاءات الرصف .

ويجب على المهندس أن يجري بنفسه أو يشرف على إجراءات التأكد من جودة وإختيار العينات واجراء الإختبارات اللازمة . ويجب أن يتم تسجيل مواقع جميع العينات والإختبارات حسب الطريق، والمسار، وعلامة محور الطريق (كيلومتر) . كما يجب أن تشمل عينات وإختبارات التأكد من الجودة لكل قطعة على ما يلي :

- ١- الدك
- ٢- السماكة
- ٣- التدرج ، والمكافئ الرملي ودليل اللدونة
- ٤- نسبة كاليفورنيا للتحمل والتآكل
- ٥- نسب التفاوت المسموح بها في السطح

٣-٢-٠٦-١-٦-١ الدك : يجب تحديد الكثافة المدكوكة لكل طبقة من طبقات ما تحت الأساس الحصوية باتباع طريقة المخروط الرملي ، أو الإختبار رقم ٢١٥ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 215 ، أو الطريقة النووية ، أو الإختبار رقم ٢١٨ MRDTM 218 من إختبارات إدارة المواد والبحوث وذلك بواسطة الاختراق بكامل العمق ، بناء على إختيار المهندس .

وعند استخدام طريقة المخروط الرملي فإنه ، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة ، يجب إجراء الإختبارات كحد أدنى في خمسة (٥) مواقع مختارة عشوائيا من كل قطعة .

وعند استخدام الطريقة النووية فإنه ، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة ، يجب إجراء الإختبارات كحد أدنى في ثمانية (٨) مواقع مختارة عشوائيا من كل قطعة . ويجب أخذ ثلاث (٣) قراءات على المقياس النووي في كل موقع إختبار ضمن نصف قطر مقداره مترين اثنين (٢) ثم يؤخذ متوسط القراءات الثلاث (٣) الذي يمثل كثافة موقع ذلك الإختبار .

أما نسبة الدك فيتم حسابها بمقارنة الكثافة المدكوكة الفعلية في الموقع لكل موقع إختبار، وذلك من واقع نتائج الإختبار بطريقة المقياس النووي أو المخروط الرملي ، مع الكثافة القصوى الناتجة بالإختبار رقم ٢١٢ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 212 التي تجرى على عينات من طبقة ما تحت الأساس الحصوية يتم الحصول عليها من سطح جسر الطريق . بمعدل إختبار واحد لكل ثلاث (٣) قطع . والكثافة القصوى المستخدمة في تحديد نسبة الدك ستكون بمثابة المتوسط المتكرر لثلاثة (٣) إختبارات متتالية .

إن أية قطعة من طبقة ما تحت الأساس الحصوية تكون فيها نسبة الدك دون الحد الأدنى لنسبة الدك المحددة في الفقرة ٣-٠٢-٥-٤ "الدك" من هذه المواصفات العامة ، مما ينتج عنه تخفيض في عامل الدفع بواقع ٠,٧٥ أو أكثر من ذلك ، والتي تتقرر وفقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" ، يجوز أن تقبل على أساس أنها دفعة مخفضة إذا طلب المقاول ذلك خطيا . وفي غير ذلك من الأحوال ، فإن هذه القطعة يجب أن تزال وتستبدل من قبل المقاول وعلى نفقته الخاصة . والقطع التي ينتج عن نسبة الدك فيها تخفيض في عامل الدفع يقل عن نسبة ٠,٧٥ يجب أن تزال وتستبدل من قبل المقاول وعلى نفقته الخاصة .

٣-٠٢-٦-٢ السماكة: إن سماكة طبقات ما تحت الأساس الحصوية بعد انجازها ووضعها ودكها ، يجب أن يقاس من خلال عينات إختبار جوفية يتم الحصول عليها كحد أدنى من خمسة (٥) مواقع تحدد عشوائيا داخل المنطقة . ويجب تحديد سماكة كل عينة جوفية بعد التأكد من قبول الكثافة المدكوكة . ويتم حساب سماكة المنطقة على أساس معدل سماكة عينات الإختبار الجوفية .

ويمكن قبول أية منطقة عندما لا يقل معدل السماكة الاجمالية عن السماكة المحددة .

إن أية منطقة من طبقة ما تحت الأساس الحصوية يكون فيها متوسط السماكة دون المستوى المحدد في المخططات ، مما ينتج عنه تخفيض في عامل الدفع بواقع ٠,٧٥ ، أو أكثر من ذلك ، وفقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة ، يجوز أن تقبل على أساس أنها دفعة منخفضة إذا طلب المقاول ذلك خطيا ، وفي غير ذلك من الأحوال فإنه يجب توفير مواد إضافية كما هو محدد في الفقرة السابقة .

عندما يكون معدل سماكة منطقة ما من طبقة ما تحت الأساس الحصوية أقل من السماكة المحددة بمقدار ينتج عنه تخفيض في عامل الدفع دون مستوى ٠,٧٥ ، فإنه يجب على المقاول القيام ، على نفقته الخاصة ، بوضع وإعادة خلط مواد إضافية من طبقة ما تحت الأساس الحصوية تمزج مع مواد طبقة ما تحت الأساس الحصوية الأصلية ويعاد دكها قبل حفر عينات إختبار جوفية جديدة .

٣-٠٢-٦-٣ تدرج الحصمة، والمكافئ الرملي ودليل اللدونة : سيتم أخذ عينات لإختبار وتقييم التدرج والمكافئ الرملي ودليل اللدونة في طبقة ما تحت الأساس الحصوية ، وذلك على أساس متوسط نتائج خمسة إختبارات كحد أدنى لكل قطعة طبقا للتفاوت المسموح به في معادلة خلط العمل المبينة في الفقرة ٣-٠٢-٣-١ "التصميم المقترح لخلطة العمل" والفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة .

ويجب أخذ كل عينة من طبقة ما تحت الأساس الحصوية على أساس زميني عشوائي من كل قطعة غير مدكوكة أثناء كل فترة نصف يوم عمل أو أي جزء من ذلك . ويجب اختيار العينة الأولية عشوائيا في المناطق التي في حدود من متر واحد إلى متر ونصف من أحد جانبي المحور بوزن خمسة وعشرين (٢٥) كيلوغراما على أقل تقدير . ويجب خلط العينة الأولية خلطا تاما وتجزأ إلى أربعة أجزاء للحصول على عينة إختبار بوزن ستة (٦) كيلوغرامات على الأقل . وترسل عينة الإختبار إلى مختبر المشروع لتحديد تدرج الحصمة والمكافئ الرملي ودليل اللدونة .

عندما تظهر نتائج إختبار التدرج أو المكافئ الرملي أو دليل اللدونة في أية منطقة وجوب تخفيض عامل الدفع بواقع ٠,٧٥ أو أكثر مما هو محدد في الفصل الفرعي ١-٠٨-٥ المشار اليه أعلاه، يجوز أن تقبل على أساس أنها تمثل دفعة منخفضة إذا طلب المقاول ذلك خطيا . وفي غير ذلك من الأحوال ، فإنه يجب على المقاول ازالة هذه القطعة واستبدالها على نفقته الخاصة .

عندما يكون عامل الدفع المتعلق بالتدرج ، أو المكافئ الرملي أو دليل اللدونة في طبقة ما تحت الأساس الحصوية المحدد طبقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ المشار اليه أعلاه لأية قطعة أقل من ٠,٧٥ فإنه يجب على المقاول إزالة طبقة ما تحت الأساس الحصوية واستبدالها على نفقته الخاصة .

٣-٢-٠٦-٤ نسبة كاليفورنيا للتحمل والتآكل: يجب أخذ عينات عشوائية وإجراء إختبارات نسبة كاليفورنيا للتحمل وإختبارات التآكل من القطع الثلاث الأولى ثم من كل خامس قطعة بعد ذلك ما لم تبين نتائج الإختبارات عدم التمشي بموجب القيم المحددة في الفصل الفرعي ٣-٠٢-٢ "المواد" من هذه المواصفات العامة . وفي مثل هذه الحالة ، يجب زيادة العينات وإجراء الإختبارات عليها .

٣-٢-٠٦-٥ نسب التفاوت المسموح بها في السطح: يجب تقييم الطبقة السطحية من طبقة ما تحت الأساس الحصوية طبقا لنسب التفاوت التالية المسموح بها في السطح :

يجب قياس المقطع العرضي لسطح طبقة ما تحت الأساس الحصوية المنجزة من قبل المقاول بحضور المهندس وذلك على كل خمسة وعشرين (٢٥) مترا كحد أقصى وعند نقاط بينية وذلك حسب توجيهات المهندس . ويجب ألا يزيد الاختلاف في منسوب السطح عن المنسوب التصميمي عن عشرين (٢٠) ميليمترا . ان الزيادة عن المنسوب التصميمي يجب ألا ينتج عنه نقص في سماكة أي طبقة رصف تالية . أما الاختلاف بالنقص عن المنسوب التصميمي فيجب ألا يتجاوز عشرين (٢٠) ميليمترا . وبالنسبة إلى الاختلاف بالنقص عن المنسوب التصميمي فيجب التعويض عنها من خلال زيادة سماكة طبقة الرصف التالية . ويتحمل المقاول التكلفة والمواد الإضافية الناتجة عن الاختلافات عن المنسوب

التصميمي . ويجب على المقاول أن يقدم جميع الأجهزة والوسائل اللازمة لإختبار السطح ، مثل الخيوط التوجيهية ، وقدد الاستقامة، وغيرها ، بالإضافة إلى الأيدي العاملة اللازمة لمباشرة هذه المهمة .

٣-٢-٠٦-٦-٦ القبول: إن إنشاء طبقة ما تحت الأساس الحصوية ، بما في ذلك نسبة كاليفورنيا للتحمل ، والتآكل ونسب التفاوت المسموح بها في السطح ، يجب أن تقبل بموجب الفصل الفرعي ١-٠٨-٤ "مطابقة القياس أو الإختبار" من هذه المواصفات العامة .

ويتم قبول ذلك وسمـاكة وتدرج الحصمة والمكافئ الرملي ودليل اللدونة بموجب الفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة على مرحلتين اثنتين ، كالتالي: المرحلة الأولى تتمثل في اختيار العامل الأدنى من عوامل الدفع الأربعة على أساس جودة طبقة ما تحت الأساس الحصوية المتعلقة بتدرج الحصمة ، والدك ، والمكافئ الرملي ودليل اللدونة . أما المرحلة الثانية فتتطوي على اختيار وتطبيق عامل الدفع على أساس سماكة طبقة ما تحت الأساس الحصوية فيتم في البداية تطبيق عامل الدفع على أساس السماكة المخفضة بالنسبة إلى قطع الطبقة السفلية في المناطق المتعددة الطبقات وذلك استنادا إلى نتائج أعماق العينات الجوفية التي جرى حفرها في الطبقات السفلى . ويتم حفر عينات جوفية إضافية بكامل عمق طبقات ما تحت الأساس الحصوية داخل القطعة المثلثة بعوامل الدفع على أساس السماكة المخفضة للطبقة السفلية . فإذا أظهر عمق السماكة الإجمالي أن السماكة الزائدة للطبقة العليا أعطت نتيجة مقبولة من حيث السماكة الاجمالية ، فإنه يتم تعديل عامل الدفع للسماكة المخفضة من الطبقة السفلى وفقا لذلك . ويطبق عامل الدفع على أساس كمية السماكة في المرحلة الثانية من القبول على جميع القطع المنفردة للطبقة بالإضافة إلى عامل الدفع على أساس الجودة بالنسبة إلى المستوى الأدنى في المرحلة الأولى من القبول الذي يتقرر وفقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة .

٣-٢-٠٧-٧ طريقة القياس : تقاس طبقة ما تحت الأساس الحصوية بالتر المكعب بعد وضعها ودكها إلى الكثافة المطلوبة ، وفقا للأبعاد الأفقية المبينة على المخططات أو حسب تعليمات المهندس ووفقا لقياسات السماكة المحددة في هذه المواصفة . ولن يسمح بأي تعويض عن السماكة الزائدة سوى ما توافق عليه الوزارة خطيا قبل فرش طبقة ما تحت الأساس الحصوية .

٣-٢-٨ الدفع: يدفع عن طبقة ما تحت الأساس الحصوية بسعر الوحدة المحدد في العقد أو سعر العقد المعدل بالمتر المكعب من بند (بنود) طبقة ما تحت الأساس الحصوية المبينة في المخططات والمذكورة في جدول الكميات . ويجب أن يكون هذا السعر تعويضا تاما عن تقديم تأمين المواد ، والمعدات ، والأيدي العاملة ، والأدوات ، وجميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز العمل كما هو محدد في الفصل الفرعي ١-٠٧-٢ "نطاق الدفع" من هذه المواصفات العامة .

وعند قبول أية كمية من طبقة ما تحت الأساس الحصوية رغم وجود نقص ، فإن سعر الوحدة المعدل لتلك الكمية يكون عبارة عن حاصل ضرب سعر الوحدة حسب العقد لطبقة ما تحت الأساس الحصوية في عاملي الدفع الأدنى المحتسبين للجودة والكمية المحددين في الفصل الفرعي ٣-٢-٠٦ "إجراءات التأكد من الجودة" من هذه المواصفات العامة .

يكون الدفع بموجب واحد أو أكثر من البنود التالية :

رقم البند	بند الدفع	وحدة الدفع
٣٠٢٠١	طبقة ما تحت الأساس الحصوية	متر مكعب
٣٠٢٠١٠١	طبقة ما تحت الأساس الحصوية ، تدرج (١)	متر مكعب
٣٠٢٠١٠٢	طبقة ما تحت الأساس الحصوية ، تدرج (٢)	متر مكعب
٣٠٢٠١٠٣	طبقة ما تحت الأساس الحصوية ، تدرج (٣)	متر مكعب

الفصل ٣ - ٣ . طبقات الأساس الحصوية

٣-٣-١ وصف العمل : يجب أن يتألف هذا العمل من تأمين ، وفرش ، ودك طبقات الأساس الحصوية طبقا للخطوط والمناسيب والسماكات المبينة في المخططات والمحددة في هذه المواصفات العامة وفي المواصفات الخاصة .

إن طبقات الأساس الحصوية تكون إما من نوع طبقة الأساس الحصوية غير محددة التدرج أو من نوع طبقة الأساس الحصوية ، تدرج ——— . إن تدرج طبقة الأساس المطلوب تقديمها فيجب أن تكون مطابقة للبند (البند) المبينة في المخططات أو المحددة في المواصفات الخاصة والمذكورة في جدول الكميات . فإذا لم يكن تدرج طبقة الأساس الحصوية محددًا في المواصفات ، فإنه يجب تأمين طبقة الأساس الحصوية التي يجب ان تكون مستوفية لشروط أحد التدرجات المبينة في الجدول ٣-٣-١ (١) و فقط لما يحدده المهندس . ويجب تحديد التدرج المناسب بحيث أن الحد الأقصى لحجم الحصمة لا يزيد عن ثلثي (٣/٢) سماكة طبقة الأساس التي يراد انشاؤها .

البند في جدول الكميات :

طبقة الأساس الحصوية

طبقة الأساس الحصوية تدرج —————

٣-٣-٢ المواد : يجب أن تكون الحصمة المستخدمة في طبقة الأساس الحصوية مكونة من حبيبات صلبة شديدة الاحتمال أو من قطع خالية من المواد النباتية والمواد الضارة الأخرى ، وأن تكون من الجودة التي تتيح لها الترابط ، بعد رشها بالماء ودكها بالهراصة ، لتشكيل أساسا ثابتا مستقرا . ويجب أن تتألف الحصمة من الحجارة المكسرة أو من رواسب الانصهار المكسرة أو من الحصى المكسر .

ويجب أن لا تحتوي الحصمة المنتجة من الحجارة المكسرة على ما لا يزيد عن نسبة ثمانية بالمائة (٨%) بالوزن من القطع المسطحة والمستطيلة والليننة أو المتفككة . إن الحصمة التي يحتجزها منخل

٢,٣٦ ميليمترا (رقم ٨) ، يجب أن تتألف من قطع الحجارة التي يحتوي ٩٠% منها بالوزن على وجهين اثنين (٢) على الأقل مكسورين بطريقة ميكانيكية .

ويتم الحصول على التدرج المحدد من خلال عمليات التكسير والغريلة والخلط حسب اللزوم . ويجب على المقاول أن يقوم بتأمين وانتاج وتشوين ومزج وخلط جميع المواد اللازمة باستعمال المعدات وتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تنتج طبقة أساس من الحصمة المطابقة للمواصفات .

وإذا تبين أن من الضروري إضافة مزيد من المواد الناعمة عما هو متوفر أصلا في طبقة الأساس وذلك لتحسين خواص التدرج وإعطاء قدر مقبول من التماسك لمادة طبقة الأساس ، أو لتعديل خصائص المواد للأجزاء التي تمر من منخل مقاس ٠,٤٢٥ ملم (رقم ٤٠) ، فإن هذه المواد يجب أن تمزج بشكل منتظم وأن تخلط مع الحصمة المنتجة من المواد المكسرة . ويجب أن تتم عملية الخلط هذه في الكسارة وفي معمل خلط معتمد ثابت أو متنقل وذلك لإعطاء النسب المطلوبة من الخلط . ولن يسمح بإعادة خلط مواد طبقة الأساس في الموقع للحصول على المتطلبات المحددة في المواصفات . وبالنسبة إلى المواد الناعمة الإضافية، فإنه في حال الحاجة لها ، يجب الحصول عليها من تكسير الحجارة أو الحصصى أو رواسب الانصهار ويجب أن تكون بالتدرج المطلوب للحصول على نسب التدرج للخليط النهائي المنصوص عليها في المواصفات .

ويجب أن تكون الحصمة مطابقة لمتطلبات التدرج والجودة التالية على سطح جسر الطريق وذلك بعد مزجها وخلطها وفرشها وقبل دكها :

الجدول ٣-٣-٠٣ (١)

طبقات الأساس الحصوية - متطلبات التدرج

الإختبار ٢٠٤ من إختبارات إدارة المواد والبحوث (MRDTM 204)

النسبة المئوية للمار من المنخل			
التدرج (٣)	التدرج (٢)	التدرج (١)	حجم المنخل
--	--	١٠٠	٥٠ ميليمترا (٢ بوصة)
--	١٠٠	--	٣٧,٥ ميليمترا (١,٥ بوصة)
١٠٠	٩٥-٧٠	٨٥-٥٥	٢٥ ميليمترا (١ بوصة)
١٠٠-٧٠	٨٥-٥٥	٨٠-٥٠	١٩ ميليمترا (٤/٣ بوصة)
٦٥-٣٥	٦٠-٣٠	٦٠-٣٠	٤,٧٥ ميليمترا (رقم ٤)
٢٥-١٥	٢٥-١٠	٢٥-١٠	٠,٤٢٥ ميليمترا (رقم ٤٠)
١٠-٣	١٠-٣	١٠-٣	٠,٠٧٥ ميليمترا (رقم ٢٠٠)
يجب أن لا يزيد الجزء المار من المنخل رقم ٢٠٠ عن ٢/١ الجزء المار من المنخل ٠,٤٢٥ ميليمترا (رقم ٤٠).			

متطلبات الجودة	
١٢ كحد أقصى	سلامة كبريتات الصوديوم (الإختبار ٣١١ ، إدارة المواد والبحوث) والنقص
٤٥ كحد أقصى	النقص بسبب التآكل (الإختبار ٣٠٩ ، إدارة المواد والبحوث)
٤٥ كحد أدنى	المكافئ الرملي (الإختبار ٣١٣ ، إدارة المواد والبحوث)
٢٥ كحد أقصى	حد السيولة (الإختبار ٢٠٩ ، إدارة المواد والبحوث)

٦ كحد أقصى	دليل اللدونة (الإختبار ٢٠٨ ، إدارة المواد والبحوث)
١٠٠ كحد أدنى	نسبة كاليفورنيا للتحمل (الإختبار ٢١٣ ، إدارة المواد والبحوث)، تدرج ١
٨٠ كحد أدنى	نسبة كاليفورنيا للتحمل (الإختبار ٢١٣ ، إدارة المواد والبحوث)، تدرج ٢
٦٥ كحد أدنى	نسبة كاليفورنيا للتحمل (الإختبار ٢١٣ ، إدارة المواد والبحوث)، تدرج ٣

٣-٣-٠٣ التوزيع النسبي لخلطات طبقة الأساس الحصوية

٣-٣-٠٣-١ التصميم المقترح لخلطة العمل : يجب وضع معادلة مقترحة لخلطة العمل من

قبل المقاول وتقديمها إلى المهندس للموافقة عليها . يجب إعداد معادلة خلطة العمل من قبل المقاول طبقاً للإجراءات والمتطلبات المحددة في دليل المواد والإختبارات الصادر عن إدارة المواد والبحوث وجميع التعاميم الصادرة حديثاً في هذا الخصوص عن وزارة المواصلات .

يجب على المقاول اختيار مصادر الحصمة ، وبعد تشوين أو توفر كميات كافية منها للاستعمال ، يجب عليه الحصول على عينات نموذجية يجري إختبارها لتحديد ما إذا كانت مطابقة لمتطلبات هذه المواصفات . وقبل ثلاثين (٣٠) يوماً على الأقل من إنتاج خلطات طبقة الأساس الحصوية ، فإنه يجب على المقاول أن يقدم خطياً إلى المهندس معلومات تفصيلية عن كل خلطة يقترح تقديمها . ويجب أن تشمل هذه المعلومات ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

- ١- مصدر وتدرج الحصمة لكل خلطة من الخلطات المطلوب تقديمها . فإذا كانت الحصمة (الخشنة ، أو الناعمة ، أو الناعمة الإضافية) مقسمة إلى اثنين أو أكثر من الأحجام ، فإن المعلومات التي يجري تقديمها يجب أن تتألف من تدرجات لكل حجم على حدة من جميع الأحجام التي سوف يتم استخدامها ، والتدرج المخلوط هندسياً لكل خلطة من الخلطات المطلوب تقديمها . ومثل هذا التدرج المخلوط يجب أن يكون

مستوفيا لمتطلبات التدرج المبينة في الفصل الفرعي ٣-٠٣-٢ "المواد" من هذه المواصفات العامة وأن تبين النسبة المئوية للمار من كل حجم من أحجام المناخل المحددة .

٢- بيانات الإختبار ذات العلاقة وشهادة خطية تفيد بأن الحصمة التي سوف يتم تقديمها مطابقة لجميع متطلبات الجودة المبينة في الفصل الفرعي ٣-٠٣-٢ "المواد" من هذه المواصفات العامة .

٣- نوع المعمل الذي سوف يتم استعماله في اعداد كل خلطة سوف يتم تقديمها .

٤- تاريخ بداية إنتاج خلطات طبقة الأساس الحصوية .

يجب تأمين وصول المهندس إلى مواقع عمليات أخذ العينات وإجراء الإختبارات في كافة الأوقات . ويجب أن تكون الحصمة المخلوطة ، بما في ذلك المواد المعدنية المضافة ، مطابقة للتدرج المعتمد وفقا لمعادلة خلطة العمل ضمن نسب التفاوت المسموح بها التالية:

منخل ٩,٧٥ ميليمترا (٨/٣ بوصة) أو أكبر من ذلك	٩ نقطة مئوية
منخل ٤,٧٥ ميليمترا (رقم ٤)	٨ نقاط مئوية
منخل ٢,٣٦ ميليمترا (رقم ٨)	٧ نقاط مئوية
منخل ٠,٣٠٠ ميليمترا (رقم ٥٠)	٦ نقاط مئوية
منخل ٠,٠٧٥ ميليمترا (رقم ٢٠٠)	٤ نقاط مئوية

وفي نفس الوقت الذي تقدم فيه المعلومات أعلاه ، فإنه يجب على المقاول تزويد المهندس بعينات مقدرها خمسون (٥٠) كيلوغراما من كل حجم من أحجام الحصمة ، عند استعمالها ، وعينات مقدرها عشرة كيلوغرامات (١٠) من مواد الحشو المعدنية والمركبات الكيماوية التي تمثل جميع المواد التي يقترح المقاول تقديمها .

٣-٣-٢ قبول معادلة خلطة العمل: يجب على المهندس مراجعة معادلة خلطة العمل ليقرر ما إذا كانت تحتوي على المعلومات المطلوبة . اما إذا كانت لا تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة ، فيجب أن تعاد خلال سبعة (٧) أيام إلى المقاول لاستكمال المزيد من الإجراءات ومن ثم إعادة تقديمها من قبل المقاول .

وإذا اشتملت معادلة خلطة العمل على جميع المعلومات المطلوبة ولكنها لم تستوف كافة المتطلبات المحددة، فإنه لا يتم قبولها من قبل المهندس وتعاد إلى المقاول خلال فترة أربعة عشر (١٤) يوما . ويجب على المقاول اعداد وتقديم معادلة خلطة عمل جديدة تكون مستوفية للمتطلبات المحددة وأن يقترح تاريخا جديدا لبدء الإنتاج .

وعندما يقتنع المهندس بأن معادلة خلطة العمل المقترحة من قبل المقاول مطابقة لكافة متطلبات المواصفات، فإنه يأمر المقاول بإنشاء منطقة تجريبية بطول ممتين (٢٠٠) مترا كحد أدنى . ويجب على المهندس أن يجري تقييما للمنطقة التجريبية من حيث التنظيم وقابلية الدك ومطابقتها لمعادلة خلطة العمل التي جرى إختبارها في المختبر . ويجب ارسال عينات مجزأة من خلطة طبقة الأساس الحصوية وعناصر المواد الخام مع نتائج إختبار مختبر الموقع إلى المختبر المركزي بإدارة المواد والبحوث لإجراء التدقيق الموضوعي والتوثيق اللازم . وإذا لم يكن المهندس مقتنعا بنتائج المنطقة التجريبية ، فان عليه أن يبين اعتراضاته خطيا وان يطلب مراجعة معادلة خلطة العمل بالإضافة إلى اعداد منطقة تجريبية جديد .

وعندما يقتنع المهندس بأن معادلة خلطة العمل المقترحة من قبل المقاول مطابقة لكافة متطلبات المواصفات وكانت نتائج المنطقة التجريبية مقبولة ، فإنه يصدر موافقة خطية إلى المقاول للمباشرة في إنتاج الخلطات المقترحة .

ويجب عدم البدء في إنتاج خلطات طبقة الأساس الحصوية الا بعد أن يكون المهندس قد أصدر موافقته الخطية على معادلة خلطة العمل .

ان موافقة المهندس على معادلة خلطة العمل لا تعفي المقاول من التزامه بإنتاج خلطات طبقة أساس حصوية مطابقة لكافة المتطلبات المحددة .

٣-٣-٠٣-٣ تعديلات معادلة خلطة العمل: يجب على المقاول أن لا يجري تغييرا في

طرق التكسير والغربلة والخلط أو التشوين عن تلك المتبعة في إنتاج مواد معادلة خلطة العمل المعتمدة . ولا يسمح بادخال أي تغييرات الا بعد تعديل المعايير وإعادة تقديم معادلة خلطة العمل المقترحة (بعد التعديل) طبقا لكافة الخطوات المبينة في الفقرة ٣-٣-٠٣-١ "التصميم المقترح لخلطة العمل" من هذه المواصفات العامة . ويجوز أن يشتمل التعديل على تغييرات جذرية ، على سبيل المثال لا الحصر، على مقدار أو نوع المواد المرفوضة أو غير المستعملة ، أو تعديل مقدار المواد المكسرة ، أو تخفيضات في مقدار الحصمة الناعمة المكسرة ، أو تغييرات في مقدار أو نوع مواد الحشوة المعدنية .

وفي حال قيام المقاول بتغيير مصدر الحصمة ، فان عليه أن يقدم تصميمًا مقترحًا جديدًا لخلطة العمل وعينات للمواد بالطريقة الموضحة في الفقرة ٣-٣-٠٣-١ "التصميم المقترح لخلطة العمل" من هذه المواصفات العامة وبالطريقة التي يقرر المهندس أنها ضرورية ، وذلك قبل واحد وعشرين (٢١) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لاستعمالها .

وفي أي وقت بعد الموافقة على معادلة خلطة العمل ، فإنه يجوز للمقاول أن يقدم معادلة خلطة عمل جديدة للموافقة عليها من قبل المهندس . وفي حال الموافقة على معادلة خلطة العمل المعدلة ، فأنها تصبح معادلة خلطة العمل المعتمدة .

٣-٣-٠٣-٤ المعدات :

يجب على المقاول تأمين جميع المعدات اللازمة لإنتاج الحصمة ، وتشوينها ، وإعادة محتوى الرطوبة فيها إلى حالتها الأصلية ، ونقلها ، وإعداد السطح الذي ستوضع عليه طبقة الأساس الحصوية ، ووضع وفرد ودك وإنهاء طبقة الأساس الحصوية وفقا للحد الأدنى من حيث النوع والعدد المحدد في برنامج العمل المفصل الذي يضعه المقاول ويوافق عليه المهندس .

إن مزج وخلط الحصمة وتعديل محتوى الرطوبة حسب متطلبات الدك يجب أن ينفذ في خلاطة مركزية.

كما يجب أن يتم وضع وفرش الحصمة الممزوجة والمخلوطة طبقا للعرض والسماكة المحددة باستعمال فرادات ميكانيكية . ويجب عدم استعمال آلات التمهيد في عملية الفرش .

٣-٣-٥ الإنشاء:

٣-٣-٥-١ إجراءات المقاو للتحكم في الجودة : يجب أن تكون إختبارات التحكم في جودة الحصمة المستخدمة لإنشاء طبقة الأساس من مسؤولية المقاو . كما يجب تزويد المهندس بنسخ من نتائج الإختبارات في نهاية كل يوم عمل . ويكون للمهندس الحق في الدخول إلى مختبر المقاو في أي وقت كما يحتفظ لنفسه بحق الحصول على عينات من المواد من أية نقطة أو مكان أثناء الإنشاء . ويجب على المقاو ، بناء على طلب المهندس ، أن يقدم مواد طبقة الأساس الحصوية وان يعد عينات مطابقة تجزء إلى أربعة أجزاء . وتسلم إحدى العينات للمهندس لإجراء الإختبار عليها ، وأما العينة المطابقة فيقوم المقاو بإجراء الإختبار عليها .

ويجب على المقاو أن ينفذ الحد الأدنى التالي من أنواع وعدد الإختبارات:

- ١- التدرج ، المكافئ الرملي ، ودليل اللدونة : يجب إجراء إختبار واحد لكل ألف (١٠٠٠) متر مكعب من الحصمة المنتجة ، على أن لا يقل عدد الإختبارات عن إختبار واحد لإنتاج اليوم الواحد .
- ٢- النقص بسبب التآكل: يجب إجراء إختبار واحد لكل من الخمسمائة (٥٠٠) مترا مكعبا الأولى والثانية والثالثة من الحصمة المنتجة ثم إختبار واحد لكل ألفين وخمسمائة (٢٥٠٠) مترا مكعبا بعد ذلك .
- ٣- النسبة المئوية للوجوه المكسرة : يجب إجراء إختبار واحد لكل خمسمائة (٥٠٠) مترا مكعبا من الحصمة المنتجة .
- ٤- قيمة نسبة كاليفورنيا للتحمل: يجب إجراء إختبار واحد لكل خمسة آلاف (٥٠٠٠) مترا مكعبا تم وضعها .

وعندما توضح نتائج الإختبارات أن طبقة الأساس الحصوية لا تتفق مع المتطلبات المحددة في المواصفات ، فإنه يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح طرق الإنتاج لضمان موافقة حصمة طبقة الأساس للمتطلبات الواردة في المواصفات . ويجب أن تنطوي هذه الإجراءات على إيقاف الإنتاج وتغيير مصدر الحصول على الحصمة ، وتغيير مقدار الحصمة التي أزيلت منها الجسيمات ذات الحجم الزائد عن المنصوص عليه بالغبلة والحصمة المرفوضة ، وزيادة درجة التكمير ومراجعة طرق المزج والنقل .

٣-٣-٥-٢ اعداد وصيانة السطح : بعد الانتهاء من إعداد سطح طبقة القاعدة أو سطح طبقة ما تحت الأساس ، فإنه يجب على المقاول المحافظة على هذا السطح طبقا للمقطع العرضي والمنسوب والكثافة المحددة . ويجب أن يكون سطح طبقة القاعدة أو طبقة ما تحت الأساس ، قبل وضع الحصمة عليه مباشرة ، مطابقا للمقطع العرضي والمنسوب والكثافة المحددة ، وأن يكون خاليا من أية مواد سائبة أو ضارة . وجميع أعمال الصيانة والوقاية أو الاصلاح لطبقة القاعدة أو طبقة ما تحت الأساس تحمل على بنود جدول الكميات .

٣-٣-٥-٣ الخلط : يجب خلط الماء والحصمة خلطا تاما بواسطة خلاطة ملاط مزدوجة الحركة، ما لم يتم الموافقة على نوع آخر من الخلاطات . ويجب أن تكون كمية الماء المضاف إلى الحصمة بالقدر الكافي لتصبح الخلطة بمستوى مقبول من الرطوبة اللازمة لذلك بالكثافة المطلوبة . ويجب التحكم في معدل تدفق الماء إلى الخلاطة بواسطة صمامات أو أجهزة أخرى يمكن إعادة ضبطها بسهولة عند الرغبة في تعديل معدل التدفق . كما يجب تجهيز نظام تدفق الماء بوسيلة تحكم بمقدورها وقف تدفق الماء في نفس اللحظة التي يتوقف فيها تدفق الحصمة إلى الخلاطة .

٣-٣-٥-٤ النقل : يجب نقل الحصمة المخلوطة في المعمل بطريقة تضمن إيصال الخلطة إلى المشروع من غير نقص أو انفصال حبيبي . ويجب تغطية حمولة كل شاحنة بغطاء من الخيش الثقيل لتقليل النقص في الرطوبة أثناء النقل إذا كان الوقت بين تحميل الشاحنة وفرش الخلطة يزيد عن ثلاثين (٣٠) دقيقة .

٣-٣-٥-٥-٥ الوضع والفرش : يجب وضع الخلطة على جسم الطريق الحالي ، أو طبقة قاعدة الطريق المعتمدة ، أو طبقة ما تحت الأساس المعتمدة ، حسب مقتضيات الحال ، في طبقة أو طبقات متجانسة لا يزيد سماكة أي منها بعد دكها عن خمسة عشر (١٥) سنتيمترا . فإذا كانت السماكة المطلوب أكثر من خمسة عشر (١٥) سنتيمترا ، فإنه يجب وضع الخلطة في طبقات متساوية السماكة . أما إذا كان الدك سيتم بواسطة معدات دك اهتزازية معتمدة من قبل المهندس ، فيجوز زيلادة سماكة الطبقة الواحدة بعد دكها إلى عشرين (٢٠) سنتيمترا كحد أقصى ، بشرط أن تؤيد تجارب إختبارات الدك أن النتائج مطابقة لهذه المواصفات العامة ، التي تشمل ما يلي :

١- أن تكون عينات المواد المدكوكة مأخوذة من كامل الطبقة بما في ذلك الجزء السفلي ذي السماكة الزائدة .

٢- أن لا تكون الحصمة الخشنة على سطح طبقات الأساس الحصوي تالفة أو مكسرة . ويجوز للمهندس أن يلغي موافقته على السماكة الزائدة ، إذا كان ما يزيد عن خمسة عشر في المئة (١٥%) من تجارب الكثافة الموقعية اللاحقة التي أجريت مبدئيا على الطبقة ذات السماكة الزائدة قد فشلت ، الأمر الذي يلزم باعادة الإختبارات بعد القيام بالمزيد من الدك .

ويجب وضع الخلطة على سطح جسر الطريق بالعرض والسماكة الغير المدكوكة المقررين ، كالتالي :

- ١- باستخدام فرادة تعمل بالدفع الذاتي معتمدة .
- ٢- أن يتم وضعها في أكوام من أحجام معينة يمكن معها لفرادة أو معمل متحرك أن يؤخذ منها وتفرش طبقة الأساس الحصوية.
- ٣- لحماية الطبقة السفلية وللسماح بالتصريف على الوجه الصحيح ، فان فرش مواد طبقة الأساس يجب أن يبدأ بمحاذاة المحور في القطاعات ذات المقاطع المحدبة أو على الجانب العلوي من القطاعات ذات الميل ذي الاتجاه الواحد .

ويجب أن يتم فرش الخلطة بواسطة فرادة معتمدة وبطريقة تكون فيها المواد المفروشة جاهزة للردك دون أي تشكيل أو تسوية إضافية . وما لم يسمح المهندس بخلاف ذلك ، فإنه يجب فرش الحصمة بمساحة لا تزيد عن الفمي (٢٠٠٠) متر مربع أمام الهراسات . ويراعى أن أية عملية رش من هذا النوع يرى أنها ضرورية يجب أن تبقى ضمن هذا الحد .

يجب نقل المواد بطريقة تحول دون الانفصال الحبيبي ، وإذا كانت الفرادة المعتمدة تتسبب في الانفصال الحبيبي للمواد أو تترك أحادييد أو علامات مرفوضة على السطح مما لا يمكن إزالته بسهولة أو لا يمكن إصلاحه بعملية الفرش ، فإنه يجب التوقف عن استخدام هذه الفرادة ويتم استبدالها وإزالة جميع المواد المنفصلة واستبدالها بمواد جيدة التدرج ومتماسكة . ويجب عدم السماح بعمل أي ترقيعات سطحية . ولا يسمح أثناء الردك إلا بمعالجات طفيفة على السطح وبرش الماء للحصول على نسب التفاوت المسموح بها للسطح أثناء عملية الردك .

لا يسمح بنقل أو وضع المواد ، إذا رأى المهندس ، أن الاحوال الجوية أو حالة الطريق تتسبب في عمل أحادييد في سطح الطريق أو تسبب تلوثا لمواد طبقة ما تحت الأساس أو طبقة الأساس . وقبل وضع الخلطة ، يجب ترطيب طبقة القاعدة أو الطبقة السابقة لضمان الترابط بين الطبقات . ويجب وضع الخلطة وتسويتها بمعدات آلية وفق الخطوط والمناسيب ، والمقاطع العرضية ، والسماكات والكثافات المحددة في الفصول الفرعية التالية .

٣-٣-٥-٦ الدك : كل طبقة من مواد طبقة الأساس الحصوية بعد تشكيلها حسب المناسيب والمقطع العرضي المطلوب ، يجب أن يتم دكها للحصول على كثافة متجانسة شريطة أن لا تكون نتيجة الإختبار الواحد أقل من خمسة وتسعين بالمئة (٩٥%) من الكثافة الجافة العظمى المتجانسة الناتجة من نتائج الإختبار ٢١٢ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 212 . وكل قطعة من مواد الأساس حسب الوصف الوارد في الفصل الفرعي ٣-٣-٥-٦ "إجراءات التأكد من الجودة" من هذه المواصفات العامة يجب أن تكون نسبة الدك النسبي فيها بما لا يقل عن مئة بالمئة (١٠٠) من الحد الأقصى لوزن الوحدة الجاف المحدد حسب نتيجة الإختبار ٢١٢ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 212 ويمكن رش أو تخفيف طبقة الأساس ، حسب اللزوم ، بالقدر اللازم للحصول على محتوى الرطوبة الملائمة للدك . أما المواد التي جفت قبل عملية الدك النهائية والتي جفت وأعيد دكها

بعد الدك النهائي ، فيجب رشها بالماء وإعادة دكها باستخدام معدات وإجراءات يوافق عليها المهندس .
وإذا لم يتمكن المقاول من إعادة المواد إلى حالتها الأصلية أو الحالة المطلوبة من حيث الدك ، والسماكة ،
وحدود التفاوت المسموح بها في السطح ، فإنه يجب على المقاول إزالة هذه المواد وإعادة إنشاء طبقة
الأساس على طبقة قاعدة تتم الموافقة عليها من جديد.

وعند وجود تأخير في إنشاء طبقة الرصف المتبقية فوق طبقة حبيبية ، فإنه يجب إعادة هذه الطبقة
الحصوية إلى حالتها الأصلية واصلاح المناطق المعيبة أو استبدالها بصورة يوافق عليها المهندس . ويجب أن
تكون مثل هذه الاصلاحات أو الاستبدال على نفقة المقاول .

يجب على المقاول أن ينظم العمل ويعالج العمليات المختلفة بحيث يضمن فقدان أقل مقدار من الماء
بواسطة التبخر من الأسطح غير المنجزة . وإذا تأخر المقاول في وضع الطبقات التالية من المواد بحيث
يقتضي الأمر استعمال المزيد من الماء لمنع التطاير أو الجفاف الزائد ، فان وضع هذا الماء يجب أن يكون
على نفقة المقاول ولا يعتبر أساسا للمطالبة بتعويض إضافي .

يجب دك المواد بواسطة معدات دك معتمدة تتقدم تدريجيا من الخارج في اتجاه الوسط ، بحيث يتداخل
كل شوط لاحق مع الشوط السابق بصورة متجانسة . ويجب أن يستمر الدك حتى يتم الانتهاء من
كل طبقة بكامل سماكتها بصورة تامة ومتجانسة لتبلغ الكثافة المحددة . ويجب عدم دك طبقة الأساس
عندما تكون الطبقة التي تحتها لينة أو مرنة أو عندما يتسبب الدك في تموج طبقة الأساس . ويجب أن يتم
الدك النهائي لطبقة الأساس المنجزة بواسطة هراسة بمحرك ذاتي يوافق عليها المهندس . ويجب أن يرافق
الدك تمهيد كاف بطريقة يوافق عليها المهندس لضمان الحصول على سطح ناعم خال من الأخاديد أو
التواءات وحسب المقطع والتحدب الصحيحين . وإذا اقتضى الأمر مزيدا من الماء، فيجب أن يضاف
بالمقدار والكيفية اللذين يوافق عليهما المهندس . إن الطبقات الأولية من المواد يجب انشاؤها بحيث
تكون ذات منسوب ومقطع عرضي متجانسين وأن يتم دكها من قبل المقاول ويوافق عليها المهندس قبل
توريد المواد اللازمة للطبقة التالية .

وقبل وضع الطبقة التالية من المواد الحصوية ، يجب جعل أعلى الطبقة السفلى رطبا إلى درجة كافية
لتأمين الربط بين الطبقتين . ويجب تمهيد حافتي طبقة الأساس وميول هاتين الحافتين أو تسويتها بطريقته

أخرى لتطابق الخطوط والأبعاد المبينة على المخططات ولتشكل خطوطا وميولا مستقيمة مرتبة جيدة المصنعية وخالية من المواد المفككة قدر الامكان .

إن أية مواقع لا يمكن الوصول إليها بمعدات الدك العادية يجب دكها بواسطة آلات دك ميكانيكية محمولة حتى يتم الحصول على درجة مرضية من الدك . وعند تهييب الطبقة النهائية للوصول إلى المنسوب النهائي بواسطة آلة تمهيد او توماتيكية ، فإنه يجب إن يتم تنفيذ هذه الطبقة بحيث تكون تقريبا واحد (١) سنتيمتر إلى ثلاثة (٣) سنتيمترات فوق المنسوب وبحيث تستمر آلة التمهيد في القطع . وبعد انجاز الشوط الأخير من آلة التمهيد يجب رش طبقة الأساس بالماء ودكها . إن المواد الزائدة التي تقوم آلة التمهيد بازالتها يجب اعادة استعمالها في الأكتاف والجزر أو المساحات الأخرى التي يتطلب فيها استعمال طبقات الأساس الحصوية ، ولكن ليس تحت طبقة الرصف للطريق . وبالنسبة إلى المواد غير المستعملة أو التي لا يعاد استعمالها فسوف تحسم من الكميات النهائية التي يتم الدفع على أساسها .

٣-٣-٥-٧ الانتهاء : يجب وضع جميع مواد طبقة الأساس الحصوية وتسويتها وانهاؤها

باتقان وبالكيفية التي تتطلبها المصنعية الجيدة طبقا للخطوط والمناسيب والمقاطع العرضية النموذجية المبينة على المخططات حسب الأوتاد الموضوعه من قبل المهندس .

ويجب التحكم بالمنسوب بواسطة أوتاد تحديد المنسوب أو خوابير أو قوالب من الحديد تثبت في صفوف موازية لمحور الطريق على مسافات فاصلة تكون بالقدر الكافي من القرب الذي يمكن معه وضع خيوط توجيه أو قدد استقامة لأغراض الكشف على المنسوب .

٣-٣-٥-٨ الصيانة والوقاية : بعد الانتهاء من إنشاء طبقة الأساس الحصوية ، يجب على

المقاول أن يقوم بصيانة طبقة الأساس المدكوكه على نفقته . ويجب على المقاول أن يمهّد ويكنس الأساس أو يصونه بالوسائل الأخرى بحيث يبقى خاليا من التفكك والعيوب الأخرى التي تؤدي إلى فقدان الكثافة إلى الوقت الذي يتم فيه وضع طبقات الرصف التالية . ويجب رش الماء في الأوقات والكميات التي يأمر بها المهندس . وللمهندس الصلاحية التامة بأن يأمر بوقف جميع الأعمال الأخرى في المشروع لضمان إجراء الصيانة الصحيحة للمواد المدكوكه سابقا .

أي تلف يلحق بطبقة الأساس أو أية طبقة أخرى نتيجة لمرور معدات الإنشاء أو أية معدات أخرى فوق المناطق المنجزة من العمل يجب أن يتم اصلاحها من قبل المقاول على نفقته الخاصة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس .

للمهندس القرار في متى يكون سطح طبقة الأساس في الحالة الملائمة لوضع الطبقة التأسيسية البيتومينية و/ أو غيرها من الطبقات السطحية . ويجب على المقاول الاستمرار في صيانة سطح طبقة الأساس ، بما في ذلك رش الماء اللازم ، على نفقته الخاصة إلى حين رش الطبقة التأسيسية البيتومينية و / أو الطبقة التالية . وأية نفقات إضافية يتكبدها المقاول بسبب تخلفه عن إضافة الطبقات التالية أو رش الطبقة التأسيسية البيتومينية ، بعد أن يكون المهندس قد سمح بذلك ، لا تعتبر أساسا للمطالبة بتعويض إضافي .

٣-٣-٥-٩ تجارب إختبارات الدك : إذا أمر المهندس بذلك ، أو بطلب من المقاول ، وقبل بدء عمليات دك طبقة الأساس الحصوية ، فإنه يجب على المقاول أن ينشئ أطوالا تجريبية لا تزيد عن كيلومتر واحد (١) . ويجب أن تكون المواد المستعملة في هذه التجارب هي تلك التي تمت الموافقة عليها لاستعمالها في طبقة الأساس الحصوية . كما يجب أن تكون المعدات المستعملة هي تلك المطابقة لبرنامج العمل المفصل والمعتمد .

إن الغاية من هذه التجارب هي تحديد مدى قدرة معدات المقاول ، وكذلك معرفة سماكة الطبقة الممكنة للحصول على السماكة المطلوبة للطبقات بعد الدك ومعرفة محتوى الرطوبة في الموقع ، والعلاقة بين عدد أشواط الدك والكثافة الناتجة في المواد .

ويمكن للمقاول أن يواصل أعمال طبقة الأساس الحصوية فقط بعد موافقة المهندس على الطرق والإجراءات المتبعة في إختبارات تجارب الدك .

٣-٣-٦ إجراءات التأكد من الجودة : يجب قبول طبقة الأساس الحصوية على أساس المنطقة. وما لم يحدد خلاف ذلك في المواصفات الخاصة ، فإن مساحة المنطقة يجب أن تكون عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) متر مربع لكل طبقة يتم إنشاؤها . ويجب أخذ عينات من طبقة الأساس الحصوية وإختبارها وتقييمها وفقا للفصل ١-٨ "قبول العمل" من هذه المواصفات العامة وفي الأوقات التي تدل

فيها نتائج الإختبارات على وجود خصائص غير متجانسة لطبقة الأساس الحصوية، وفي أي وقت آخر، فإنه يجوز للمهندس أن يخفض مساحة القطعة إلى أجزاء من طبقة الأساس الحصوية ذات خصائص جودة متماثلة . وهذا من شأنه أن ييسر من عزل وتعديل أو استبدال المواد ذات الجودة المنخفضة بمواد أخرى ذات جودة مقبولة وذلك للمحافظة على القوة الاجمالية لإنشاءات الرصف .

ويجب على المهندس أن يجري بنفسه أو يشرف على إجراءات التأكد من جودة إختبار العينات والإختبارات اللازمة للتأكد من الجودة . ويجب أن يتم تسجيل مواقع جميع العينات والإختبارات حسب الطريق ، والمسار، وعلامة محور الطريق (كيلومتر) . كما يجب أن تشمل عينات وإختبارات التأكد من الجودة لكل قطعة على ما يلي :

- ١- الدك
- ٢- السماكة
- ٣- التدرج ، والمكافئ الرملي ودليل اللدونة
- ٤- نسبة كاليفورنيا للتحمل والتآكل
- ٥- نسب التفاوت المسموح بها في السطح

٣-٠٣-٦-١ الدك : يجب تحديد الكثافة المدكوكة لكل طبقة من طبقات الأساس الحصوية باتباع طريقة المخروط الرملي ، أو الإختبار رقم ٢١٥ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 215 ، أو الطريقة النووية ، أو الإختبار رقم ٢١٨ MRDTM 218 من إختبارات إدارة المواد والبحوث وذلك بواسطة الإختراق بكامل العمق ، بناء على إختيار المهندس .

وعند استخدام طريقة المخروط الرملي فإنه ، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة ، يجب إجراء الإختبارات كحد أدنى في خمسة (٥) مواقع مختارة عشوائيا من كل قطعة .

وعند استخدام الطريقة النووية فإنه ، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة ، يجب إجراء الإختبارات كحد أدنى في ثمانية (٨) مواقع مختارة عشوائيا من كل قطعة . ويجب أخذ ثلاث (٣)

قراءات على المقياس النووي في كل موقع إختبار ضمن نصف قطر مقداره مترين اثنين (٢) ثم يؤخذ متوسط القراءات الثلاث (٣) الذي يمثل كثافة ذلك الموقع من مواقع الإختبار .

أما نسبة الدك فيجب حسابها بمقارنة الكثافة المدكوكة الفعلية في الموقع لكل موقع إختبار بناء على نتائج المقياس النووي أو إختبار المخروط الرملي مع الكثافة القصوى الناتجة بالإختبار رقم ٢١٢ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 212 التي تجرى على عينات من طبقة الأساس الحصوية يتم الحصول عليها من سطح جسر الطريق . بمعدل إختبار واحد لكل ثلاث (٣) قطع . والكثافة القصوى المستخدمة في تحديد نسبة الدك ستكون بمثابة المتوسط المتكرر لثلاثة (٣) إختبارات متتالية.

ان أية منطقة من طبقة الأساس الحصوية تكون فيها نسبة الدك دون الحد الأدنى لنسبة الدك المحددة في الفصل الفرعي ٣-٣-٥-٦ "الدك" من هذه المواصفات العامة ، مما ينتج عنه تخفيض في عامل الدفع بواقع ٠,٧٥ أو أكثر من ذلك ، والتي تتقرر وفقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" ، يجوز أن تقبل على أساس أنها دفعة مخفضة إذا طلب المقاول ذلك خطيا . وفي غير ذلك من الأحوال ، فان القطعة المذكورة يجب أن تزال وتستبدل من قبل المقاول وعلى نفقته الخاصة . والقطع التي ينتج عن نسبة الدك فيها تخفيض في عامل الدفع يقل عن نسبة ٠,٧٥ ، يجب أن تزال وتستبدل من قبل المقاول وعلى نفقته الخاصة .

٣-٣-٥-٦-٢ السماكة: ان سماكة طبقات الأساس الحصوية بعد انجازها ووضعها وودكها ، يجب أن يقاس من خلال عينات إختبار جوفية يتم الحصول عليها كحد أدنى من خمسة (٥) مواقع تحدد عشوائيا داخل المنطقة . ويجب تحديد سماكة كل عينة جوفية بعد التأكد من قبول الكثافة المدكوكة . ويتم حساب سماكة المنطقة على أساس معدل سماكة عينات الإختبار الجوفية .

ويمكن قبول أية منقطة عندما لا يقل معدل السماكة الاجمالية عن السماكة المقررة حسب المخططات .

إن أية منطقة من طبقة الأساس الحصوية يكون فيها متوسط السماكة أقل من السماكة المحددة، مما ينتج عنه تخفيض في عامل الدفع بواقع ٠,٧٥ فأكثر ، وفقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة ، يجوز أن تقبل

على أساس أنها دفعة منخفضة إذا طلب المقاول ذلك خطيا . وفي غير ذلك من الأحوال فإنه يجب توفير مواد إضافية كما هو محدد في الفقرة السابقة .

عندما يكون معدل سماكة منطقة ما من طبقة الأساس الحصوية أقل من السماكة المقررة المحددة بمقدار ينتج عنه تخفيض في عامل الدفع دون مستوى ٠,٧٥ ، فإنه يجب على المقاول القيام ، على نفقته الخاصة ، بوضع وإعادة خلط مواد إضافية من طبقة الأساس الحصوية تمزج مع مواد طبقة الأساس الحصوية الأصلية ويعاد دكها قبل حفر عينات إختبار جوفية جديدة .

٣-٣-٠٣-٦-٣ تدرج الحصمة ، والمكافئ الرملي ودليل اللدونة : سيتم أخذ عينات لإختبار وتقييم التدرج والمكافئ الرملي ودليل اللدونة في طبقة الأساس الحصوية ، وذلك على أساس متوسط نتائج خمسة إختبارات كحد أدنى لكل قطعة طبقا للتفاوت المسموح به في معادلة خلطة العمل المبينة في الفقرة ٣-٢-٠٣-٣-١ "التصميم المقترح لخلطة العمل" والفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة .

ويجب أخذ كل عينة من طبقة الأساس الحصوية على أساس زمني عشوائي من كل قطعة غير مدكوكة أثناء كل فترة نصف يوم عمل أو أي جزء من ذلك . ويجب اختيار العينة الأولية عشوائيا من المناطق التي في حدود متر واحد إلى متر ونصف المتر من أحد جانبي الحور بوزن خمسة وعشرين (٢٥) كيلوغراما على أقل تقدير . وتخلط العينة الأولية خلطا تاما وتجزء إلى أربعة أجزاء للحصول على عينة إختبار بوزن ستة (٦) كيلوغرامات على الأقل . وترسل عينة الإختبار إلى مختبر المشروع لتحديد تدرج الحصمة والمكافئ الرملي ودليل اللدونة .

عندما ينتج عن التدرج ، أو المكافئ الرملي أو دليل اللدونة في أية منطقة وجوب تخفيض في عامل الدفع المحدد طبقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة بواقع ٠,٧٥ أو أكثر من ذلك ، يجوز أن تقبل على أساس أنه تمثل دفعة منخفضة إذا طلب المقاول ذلك خطيا ، وإلا فإنه يجب على المقاول إزالة هذه القطعة واستبدالها على نفقته الخاصة .

عندما يكون عامل الدفع المتعلق بالتدرج ، أو المكافئ الرملي أو دليل اللدونة في طبقة الأساس الحصوية المحدد طبقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة لأية قطعة أقل من ٠,٧٥ ، فإنه يجب على المقاول إزالة طبقة الأساس الحصوية واستبدالها على نفقته الخاصة .

٣-٠٣-٦-٤ نسبة كاليفورنيا للتحمل والتآكل: يجب أخذ عينات عشوائية وإجراء إختبارات نسبة كاليفورنيا للتحمل وإختبارات التآكل من القطع الثلاث الأولى كحد أدنى ثم من كل خامس قطعة بعد ذلك ما لم تبين نتائج الإختبارات عدم التمشي .موجب القيم المحددة في الفصل الفرعي ٣-٠٣-٢ "المواد" من هذه المواصفات العامة . وفي مثل هذه الحالة ، يجب إجراء الإختبارات على مزيد من العينات .

٣-٠٣-٦-٥ نسب التفاوت المسموح بها في السطح: يجب أن تقيم الطبقة السطحية من الأساس الحصوي طبقا لنسب التفاوت المسموح بها التالية في السطح :

١- يجب قياس المقطع العرضي لسطح طبقة الأساس الحصوية المنجزة من قبل المقاول بحضور المهندس وذلك على مسافات كل خمسة وعشرون (٢٥) مترا كحد أقصى وعند نقاط متوسطة حسب توجيهات المهندس . ويجب ألا يزيد الاختلاف في منسوب السطح فوق المنسوب التصميمي عن عشر (١٠) ميليمترات . ان الزيادة عن المنسوب التصميمي يجب ألا ينتج عنه نقص في سماكة أي طبقة رصف تالية . اما الاختلاف بالنقص عن مستوى المنسوب التصميمي فيجب ألا يتجاوز عشر (١٠) ميليمترات . وبالنسبة إلى الاختلافات المعزولة بالنقص عن المنسوب التصميمي فيجب التعويض عنها من خلال زيادة سماكة طبقة الرصف التالية . ويجب أن يتحمل المقاول التكلفة والمواد الإضافية الناتجة عن الاختلافات عن المنسوب التصميمي .

٢- يجب إختبار السطح بقدة استقامة طولها أربعة (٤) أمتار وذلك في جميع المساحات ذات الخشونة الظاهرة حسب توجيهات المهندس . ويجب أن لا يختلف السطح المنتهي من طبقة الأساس عن قدة الاستقامة بين أي نقطتين من نقاط التلامس بأكثر من عشر

(١٠) ميليمترات عندما تكون القدة في وضع مواز لمحور الطريق أو اثني عشر (١٢) ميليمترا عندما تكون القدة في وضع متعامد مع محور الطريق . ويجب على المقاول أن يقدم جميع الأجهزة اللازمة لإختبار السطح مثل الحيوط التوجيهية وقدد الاستقامة وغيرها بالإضافة إلى الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ هذه المهمة .

٣-٣-٠٣-٦-٦-٦ القبول: ان إنشاء طبقة الأساس الحصوية ، بما في ذلك نسبة كاليفورنيا للتحمل ، والتآكل والتفاوت المسموح به في السطح ، يجب أن تقبل بموجب الفصل الفرعي ١-٠٨-٤ "مطابقة القياس أو الإختبار" من المواصفات العامة .

ويتم قبول ذلك وسماكة وتدرج الحصمة والمكافئ الرملي ودليل اللدونة بموجب الفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" على مرحلتين اثنتين ، كالتالي: المرحلة الأولى تتمثل في اختيار العامل الأدنى من عوامل الدفع الأربعة على أساس جودة طبقة الأساس الحصوية المتعلقة بتدرج الحصمة ، والدك ، والمكافئ الرملي ودليل اللدونة . اما المرحلة الثانية فتتطوي على اختيار وتطبيق عامل الدفع على أساس كمية سماكة طبقة الأساس الحصوية . يتم تطبيق عامل الدفع على أساس السماكة المخفضة للطبقات السفلية من الطبقات المتعددة استنادا إلى نتائج أعماق العينات الجوفية التي جرى حفرها في الطبقات السفلية . ويتم حفر عينات جوفية إضافية بكامل عمق طبقات الأساس الحصوية داخل المنطقة الممثلة بعوامل الدفع على أساس السماكة المخفضة للطبقة السفلية . فإذا أظهرت أعماق السماكة الاجمالية أن السماكة الزائدة للطبقة العليا أعطت نتيجة مقبولة من حيث السماكة الاجمالية ، فإنه يتم تعديل عامل الدفع للسماكة المخفضة للطبقة السفلية وفقا لذلك . ويطبق عامل الدفع على أساس كمية السماكة للمرحلة الثانية على جميع المناطق ذات الطبقات المنفردة بالإضافة إلى عامل الدفع على أساس الجودة للمرحلة الأولى والتي يتم الحصول عليها وفقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض الاستلام وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة .

٣-٣-٠٣-٧ طريقة القياس: يجب أن تقاس طبقة الأساس الحصوية بالتر المكعب بعد وضعها ودكها إلى الكثافة المطلوبة ، وفقا للأبعاد الأفقية الميينة على المخططات أو حسب تعليمات المهندس ووفقا

لقياسات السماكة المحددة بموجب هذه المواصفات . ولن يتم التعويض عن السماكة الزائدة سوى ما يوافق عليه المهندس خطيا قبل فرش طبقة الأساس الحصوية .

٣-٠٣-٨ الدفع: يتم الدفع عن طبقة الأساس الحصوية بسعر الوحدة في العقد أو سعر الوحدة المعدل في العقد للمتر المكعب لبند (بنود) طبقة القاعدة الحصوية المبينة في المخططات والواردة في جدول الكميات . ويجب أن يكون هذا السعر تعويضا تاما عن تأمين جميع المواد ، والمعدات ، والأيدي العاملة، والأدوات واللوازم ، وجميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز العمل كما هو محدد في الفصل الفرعي ١-٠٧-٢ "نطاق الدفع" من هذه المواصفات العامة .

وعند قبول منطقة من طبقة الأساس الحصوية بالرغم من وجود نقص فيها ، فإن سعر الوحدة المعدل لتلك القطعة يكون عبارة عن حاصل ضرب سعر الوحدة حسب العقد لطبقة الأساس الحصوية في عملي الدفع الأدنى المحتسبين للجودة والكمية المحددين في الفصل الفرعي ٣-٠٢-٦ "إجراءات التأكيد من الجودة" من هذه المواصفات العامة .

يكون الدفع بموجب واحد أو أكثر من البنود التالية :

رقم البند	بند الدفع	وحدة الدفع
٣٠٣٠١	طبقة الأساس الحصوية	متر مكعب
٣٠٣٠١٠١	طبقة الأساس الحصوية ، التدرج (١)	متر مكعب
٣٠٣٠١٠٢	طبقة الأساس الحصوية ، التدرج (٢)	متر مكعب
٣٠٣٠١٠٣	طبقة الأساس الحصوية ، التدرج (٣)	متر مكعب

الفصل ٣ - ٠٤ طبقات الأساس المعالجة بالإسمنت

٣-٠٤-١ وصف العمل: يجب أن يتألف هذا العمل من تأمين ووضع طبقة أو أكثر من خلطة الحصمة، والإسمنت البورتلاندي، والماء، وخلط المواد في خلطة مركزية، وفرش ودك الخلطة وفقا للخطوط والمناسيب والسماكة المبينة على المخططات أو المحددة أو التي يوافق عليها المهندس .

إن طبقات الأساس المعالجة بالإسمنت تكون إما من نوع الأساس المعالج بالإسمنت غير محدد التدرج أو من نوع الأساس المعالج بالإسمنت، تدرج ——— . وأن تدرج الأساس المعالج بالإسمنت الذي يتم تأمينه فيجب أن يكون مطابقا للبند (البند) المبينة في المخططات أو المحددة في المواصفات الخاصة والمذكورة في جدول الكميات . فإذا لم يكن تدرج الأساس المعالج بالإسمنت محدد في المواصفات،

فإنه يجب تأمين أساسا معالجا بالإسمنت يكون مستوفيا لشروط التدرج (١) ، (٢) أو (٣) وفقا لما يحدده المهندس .

البنود في جدول الكميات:

طبقة أساس معالج بالإسمنت

طبقة أساس معالج بالإسمنت تدرج _____

٣-٤-٠٢ المواد:

٣-٤-٠٢-١ الإسمنت البورتلاندي : يجب أن يكون الإسمنت البورتلاندي مطابقا لمتطلبات المواصفة ج-٥٩٥ من مواصفات الجمعية الأمريكية لإختبار المواد ASTM 595 للنوع IP(MS) أو المواصفة ج-١٥٠ من مواصفات الجمعية الأمريكية لإختبار المواد ASTM 150 للنوع II-M .

٣-٤-٠٢-٢ الحصمة : ان الحصمة المستعملة في الأساس المعالج بالإسمنت من التدرج (١) يجب أن تكون من الجودة التي إذا خلطت بالإسمنت البورتلاندي بكمية لا تزيد عن خمسة (٥%) بالمئة من وزن الحصمة الجافة ، ثم دكت عند المستوى الأمثل من محتوى الرطوبة وفقا للإختبار رقم ٢١٢ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 212 ، فان قوة تحمل الضغط للخلطة المدكوكة يجب أن لا تكون أقل من خمسين (٥٠) كيلو جراما للسنتيمتر المربع الواحد بعد سبعة (٧) أيام من الترطيب في وعاء معدني محكم الإغلاق طبقا للإختبار رقم ٥٢٨ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 528 .

إن الحصمة اللازمة للتدرج (٢) والتدرج (٣) من الأساس المعالج بالإسمنت يجب أن تكون من الجودة التي إذا خلطت بالإسمنت البورتلاندي بكمية لا تزيد عن ثلاثة ونصف بالمئة (٣,٥%) من وزن الحصمة الجافة ، ثم دكت عند مستوى محتوى الرطوبة الأمثل وفقا للإختبار رقم ٢١٢ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 212 ، فان قوة تحمل الضغط للخلطة المدكوكة يجب أن لا تكون أقل

من خمسين (٥٠) كيلو جراما للسنتيمتر المربع الواحد بعد سبعة (٧) أيام من الترتيب في وعاء معدني محكم الإغلاق طبقا للإختبار ٥٢٨ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 528 .

إن الحد الأدنى لنسبة الإسمنت في كلا فئتي التدرج (١) والتدرج (٢) يجب أن يكون اثنان بالمئة (٢%) من وزن الحصمة الجافة . أما الحد الأدنى لنسبة الإسمنت بالنسبة إلى التدرج (٣) فيجب أن يحدد في المواصفات الخاصة .

إن حصمة خلطة الأساس المعالج بالإسمنت ، مباشرة قبل عملية الخلط ، يجب أن تكون صلبة ، قوية التحمل ، نظيفة وخالية من المواد النباتية وذات دليل لدونة لا يزيد عن ستة (٦) . ويجب أن يكون تدرج هذه الحصمة كالتالي :

١- التدرج (١) من حصمة الأساس المعالج بالإسمنت - يجب أن يكون تدرج الحصمة مطابقا لمتطلبات التدرج (١) من طبقة الأساس الحصوية كما هو محدد في الفصل ٣-٣ . "طبقات الأساس الحصوية" من هذه المواصفات العامة .

٢- التدرج (٢) من حصمة الأساس المعالج بالإسمنت - يجب أن يكون تدرج الحصمة مطابقا لمتطلبات التدرج (٢) من طبقة ما تحت الأساس الحصوية كما هو محدد في الفصل ٣-٢ . "طبقات ما تحت الأساس الحصوية" من هذه المواصفات العامة .

٣- التدرج (٣) من حصمة الأساس المعالج بالإسمنت - يجب أن تكون الحصمة مطابقة للمتطلبات المحددة في المواصفات الخاصة .

٣-٤-٢-٣ الماء : يجب أن يكون الماء المستعمل في الخلط خاليا من الكميات الضارة من الزيت ، والمواد القلوية ، والمواد النباتية ، والملح حسب ما يقرره المهندس . ويجب أن يكون الماء صافيا إلى درجة معقولة وان لا يحتوي على أكثر من ربع بالمئة (٠,٢٥%) بالوزن من الأجسام الصلبة . ويجب أن يكون الماء قادرا على إنتاج مواد معالجة بالإسمنت بالقوة المحددة التي تؤكدتها الإختبارات

المخبرية . ويجب إختبار الماء طبقا للإختبار ٥١٤ من إختبارات إدارة المواد والبحوث
MRDTM 514.

٣-٤-٢-٤ الرماد المتطاير والمركبات الكيماوية: إن بالامكان أخذ الرماد المتطاير في
الاعتبار لاستعماله في الخلطة المعالجة بالإسمنت إذا كان ذلك مؤيدا بالإختبارات المخبرية وموافقا عليه من
قبل المهندس . اما مركبات تأخير التجمد فيجب أن تكون مستوفية لشروط الإختبار ج-٤٩٤ من
إختبارات الجمعية الأمريكية لإختبار المواد ASTM C494 .

٣-٤-٢-٥ مواد الترطيب البيتومينية : المواد البيتومينية المستخدمة في
الترطيب يجب أن تكون من نوع SS-1h أو CSS-1h كما هو مبين في الجدولين ٣ ، ٤ من
الفصل ٤-١ "المواد البيتومينية" من هذه المواصفات العامة .

٣-٤-٣ تصميم الخلطة : يجب على المقاول اختيار مصادر الحصمة ، وبعد تشوئين أو توفر
كميات كافية منها للاستعمال ، فإنه يجب عليه الحصول على عينات نموذجية يجري إختبارها لتحديد ما
إذا كانت مطابقة لمتطلبات هذه المواصفات . وقبل ثلاثين (٣٠) يوما على الأقل من إنتاج خلطات
الأساس المعالج بالإسمنت ، فإنه يجب على المقاول أن يقدم إلى المهندس ما لا يقل عن خمسين (٥٠)
كيلوغراما من الحصمة وخمسة (٥) كيلوغرامات من الإسمنت البورتلاندي تمثل المواد التي يقترح المقلول
تأمينها . كما يجب على المقاول أن يحيط المهندس علما بالتاريخ المقترح للبدء في إنتاج الأساس المعالج
بالإسمنت .

ويجب على المقاول أن يجري جميع الإختبارات اللازمة لتحديد نسب المواد التي سيتم خلطها لإنتاج
خلطة الأساس المعالج بالإسمنت . ويجب تشكيل الاسطوانات طبقا للمواصفة و-١٣٤ من مواصفات
الجمعية الأمريكية لإختبار المواد ASTM F134 ، ويتم ترطيب الاسطوانات وفقا لمتطلبات
الإختبار ٥٢٣ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 523 . ويجب أن يكون معدل الحمل
المطبق في إختبار قوة الاحتمال بعد ثمانية وعشرين (٢٨) يوما طبقا للإختبار رقم ٥٢٨ من إختبارات
إدارة المواد والبحوث MRDTM 528.

وبعد انجاز الإختبارات اللازمة في المختبر ، فإنه يجب على المقاول أن يقدم تصميم الخلطة إلى المهندس لمراجعتها . ويجب أن تتضمن المعلومات المقدمة للمراجعة على ما يلي :

- ١- مصدر الحصمة مع جميع المعلومات الخاصة بالإختبار المحدد .
- ٢- مصدر الإسمنت ، ونوعه ، وماركته التجارية .
- ٣- نوع المواد المضافة في حال اقتراح استخدامها .
- ٤- الأوزان ، والأحجام ، والكثافة النوعية ، لجميع المواد التي يراد خلطها .
- ٥- نتائج إختبارات قوة الضغط ، ومحتوى الرطوبة المثلى ، ونسبة كاليفورنيا للتحمل حسب مقتضيات الحال .
- ٦- كل تصميم خلطة يقدم من قبل المقاول يجب أن يعرف بشفرة رقمية .

ويجوز للمقاول أن يقدم تصاميم لخلطات من مشروعات سابقة أو مشروعات تنفذ في نفس الفترة إذا كانت تستعمل فيها نفس المواد .

ويجب على المقاول اعداد خلطات تجريبية من خلطة الأساس المعالج بالإسمنت باستخدام المواد ، والمعدات ، والإجراءات والأحجام المماثلة لتلك التي ستستخدم في العمل . ويتقرر عدد الخلطات التجريبية من قبل المهندس الذي قد يتنازل عن طلب هذه الخلطات التجريبية في أي وقت .

ويجب على المقاول أخذ العينات اللازمة للخلطات التجريبية وإجراء الإختبارات عليها عند طلب المهندس . فإذا دلت نتائج الإختبارات التي اجريت على العينات المأخوذة من الخلطات التجريبية على أن الخلطة المقترحة لا تفي بمتطلبات قوة الضغط ونسبة كاليفورنيا للتحمل المحددين في المواصفات ، فإنه يجب على المقاول تقديم تصميم خلطة أخرى لمراجعتها .

ويجب على المقاول عدم ادخال أية تغييرات على تصميم الخلطة دون موافقة المهندس . وعند ادخال أية تغييرات في المواد أو في نسبها ، فإنه يجب على المقاول أن يقدم تصميم خلطة جديد للمهندس لمراجعتها .

إن المراجعة من قبل المهندس للتصميم الجديد للخلطة لا يفسر على أنه يعفي المقاول من مسؤوليته عن تقديم أساس معالج بالإسمنت مطابق للخواص أو نسب المواد المحددة.

٣-٤-٤ حدود الأحوال الجوية : لا يجوز خلط أو وضع الأساس المعالج بالإسمنت عندما تكون درجة الحرارة أقل من خمس (٥) درجات مئوية ، أو أثناء الطقس الحار الذي يتوقع أن تصل فيه درجة الحرارة إلى خمس وثلاثين (٣٥) درجة مئوية أو أكثر ، أو أثناء هطول الأمطار ، أو هبوب العواصف الرملية أو الترابية ، ما لم يوافق المهندس على خلاف ذلك .

٣-٤-٥ المعدات : يجب على المقاول تأمين جميع المعدات اللازمة لإنتاج الحصمة ونقلها، وخلطها ، وصبها ، وفرشها ، ودكها وترطيب الأساس المعالج بالإسمنت وفقاً للحد الأدنى من النوع والعدد المحدد في برنامج العمل المفصل المقدم والمعتمد من قبل المهندس . ويجب أن تشمل المعدات المذكورة على خلطة مركزية سواء من النوع الذي يعمل على دفعات أو من النوع الذي يعمل بصورة مستمرة ، وصناديق فرادات ذاتية الحركة ومعدات الإنهاء معتمدة من قبل المهندس . ويجب أن تكون الخلاطة قادرة على خلط محتوى الإسمنت بطريقة متجانسة وبحدود نسبة تفاوت مسموح بها مقدارها نصف بالمائة (٥,٥%) من وزن الحصمة الجافة .

٣-٤-٦ متطلبات الإنشاء:

٣-٤-٦-١ اعداد السطح : ان السطح الذي سينشأ فوقه الأساس المعالج بالإسمنت، يجب أن يكون مطابقاً لجودة المواد المحددة وللتفاوت المسموح به من حيث الدك والمنسوب وأن يكون خالياً من المواد المفككة والغريبة ، وذلك قبل فرش الأساس المعالج بالإسمنت مباشرة . عندما يكون منسوب الأسطح التي سيوضع فوقها الأساس المعالج بالإسمنت أقل مما هو محدد في المواصفات ، فإنه يمكن تعبئة هذه المساحات بمادة الأساس المعالج بالإسمنت . ومقدار الأساس المعالج بالإسمنت الذي سيوضع في مثل هذه الحالة يجب أن لا يتم قياسه لأغراض الدفع تحت أي بند في جدول الكميات .

وعندما يكون السطح الذي ستوضع عليه طبقة الأساس المعالج بالإسمنت غير مطابق لجودة المواد المحددة في المواصفات ، أو للتفاوت المسموح به من حيث الدك أو المنسوب فإنه يجب على المقاول تصحيح جميع تلك النواقص .

٣-٤-١٠٦-٢ التوزيع النسبي والخلط في المصنع

١- متطلبات عامة : يجب تحديد نسب الحصمة والإسمنت المستخدمين في طبقة الأساس المعالج بالإسمنت ، وخلطها في خلطة مركزية . ويجب أن تكون الخلطة من النوع الذي يعمل على أساس الخلط على دفعات ويستعمل النصال الدوارة أو من النوع المزود بأسطوانة خلط دوارة أو من النوع الذي يعمل بصورة مستمرة . ويمكن تحديد نسب الحصمة والإسمنت بالحجم أو بالوزن .

كما تحدد نسبة الماء اللازم للخلطة اما بالحجم أو الوزن ، ويجب أن تكون هناك وسيلة ما يستطيع المهندس بها أن يتحقق من كمية الماء في كل خلطة ، أو من معدل تدفق الماء في الخلطة المستمرة . اما أوقات إضافة الماء أو الوقت الذي يتم عنده صب الماء في الخلطة فيجب اعتماده من قبل المهندس .

ويجب إضافة الإسمنت بطريقة تضمن توزيعه بشكل متجانس على جميع الحصمة أثناء عملية الخلط .

ويجب أن لا تتجاوز عبوة الخلطة التي تعمل على دفعات ، أو معدل تغذية الخلطة المستمرة ، المقدار الذي يسمح بالخلط الكامل المتجانس لجميع المواد .

٢- الخلط على دفعات : يجب أن تكون الخلطة التي تعمل على دفعات مزودة بعدد كاف من نصال التحريك من النوع والترتيب اللذين يضمنان إنتاج خلطة متجانسة.

ويجب أن تكون الخلاطة مزودة بجهاز توقيت دقيق لحدود ثانيتين للدلالة بإشارات صوتية أو صوتية على انتهاء مدة الخلط .

ويجب أن يبدأ وقت الخلط بعد وضع جميع المواد في الخلاطة ، وينتهي عندما يتم تفريغ الخلاطة إلى النصف . ويجب أن يستمر الخلط حتى يتم الحصول على خلطة متجانسة ذات توزيع متجانس وحتى تكون الحصمة ذات مظهر مغطى بالإسمنت وبصورة متجانسة . ويجب ألا يزيد وقت الخلط عن ثلاثين (٣٠) ثانية .

٣— الخلط المستمر : يجب أخذ الحصمة من مواقع تخزينها بواسطة جهاز أو أجهزة تغذية تستمر في تزويد الخلاطة بالكميات الصحيحة من الحصمة بالنسبة للإسمنت .

يجب أن يكون هناك جهاز تحكم يوقف الخلاطة أو توماتيكيا عندما تقترب بوابة التغذية من استنفاد سعة المسح من كمية المواد الموجودة في أي مستودع تخزين . ويجب أن لا يسمح للخلاطة بالعمل ما لم يكن جهاز التحكم في حالة تشغيلية جيدة . كما يجب أن تكون مخازن الحصمة الناعمة مزودة بوحدة هزاز يمكنها هز الجدران الجانبية لجهاز التغذية بفاعلية جيدة .

ويجب أن يعمل جهاز تغذية الحصمة ميكانيكيا أو كهربائيا .

كما يجب أن يزود جهاز تغذية الإسمنت وأجهزة تغذية الحصمة بجهاز يمكنه من تحديد معدل التغذية بدقة أثناء عمل الخلاطة بكامل طاقتها .

ويجب أن يزود كل نوع من الخلاطات بوسائل لأخذ العينات معتمدة من المهندس . ويجب أن تسمح هذه الوسائل بأخذ العينات الممثلة من الحصمة ، والإسمنت وخلطة الأساس المعالج بالإسمنت بطريقة ميسرة وأمانة .

٣-٤-٦-٣ النقل والفرش : يجب أن يتم نقل خلطة الأساس المعالج بالإسمنت بطريقة تضمن عدم حصول الانفصال الحبيبي ، كما يجب ان يتم حمايتها غ من فقدان الرطوبة عندما يطلب المهندس ، وذلك باستعمال أغطية معتمدة . ويجب وضع الخلطة على سطح جسر الطريق بكميات محددة للمتر الطولي تؤدي إلى الحصول على السماكة المطلوبة بعد الدك على كامل العرض المفروش دون اللجوء إلى التبقيع أو التلقيط أو نقل الخلطة من مكان إلى آخر على الطريق .

وقبل المباشرة في فرش الأساس المعالج بالإسمنت المجهز في الخلاطة ، فان السطح الذي سيغطي بالأساس المعالج بالإسمنت يجب أن يرش بالماء ويبقى رطبا . ويجب أن لا يسمح بوجود الماء الزائد الذي يبدو جاريا على السطح أو متجمعا في برك . أما الخلطات التي تجهز في الموقع فيجب أن تكون خالية من جيوب المواد الحشنة أو الناعمة .

ويجب فرش الخلطة على سطح جسر الطريق في عملية واحدة باستعمال فرادة ميكانيكية ذاتية الحركة وبكميات محددة للمتر الطولي تؤدي إلى الحصول على السماكة المدكوكة دون الحاجة إلى مزيد من التشكيل أو التسوية أو التبقيع أو نقل أجزاء من الخلطة من مكان إلى آخر . والمعدات التي لا تتحرك بواسطة سيارة التفريغ تعتبر معدات ذاتية الحركة . ويجب أن تكون الفرادة مزودة بماسحة لتسوية وتوزيع الخلطة على كامل العرض المطلوب ضمن نسب التفاوت المسموح بها المحددة للسطح . ويجب أن تكون الماسحة قابلة للتعديل حتى يتم الحصول بواسطتها على المقطع العرضي المطلوب . وينطوي عمل الماسحة على أية عملية قطع ، أو تجميع ، أو أية حركة عملية أخرى تؤدي إلى إنتاج سطح نهائي متجانس المظهر ومتجانس القوام .

وعلاوة على ذلك ، يجب أن تكون الفرادة الميكانيكية المستخدمة لفرش وتسوية الأساس المعالج بالإسمنت مزودة بماسحة ذاتية الحركة تماما وبضوابط لاستشعار منسوب الطريق لضبط المنسوب الطولي والميول العرضية للماسحة . ويجب أن تكون ضوابط الماسحة بالشكل الذي يمكن معه التعويض عن الاختلافات في الميول والمناسيب الموضوعية من قبل المهندس بطريقة آلية بالكامل .

ويمكن فرش طبقة الأساس المعالج بالإسمنت ، في المواقع التي لا يمكن فيها استخدام معدات الفرش الاوتوماتيكية ، على طبقة واحدة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس . وبعد الانتهاء من الفرش ، يجب

دك الطبقة دكا شاملا طبقا للخطوط والمناسيب والمقطع العرضي المطلوب بواسطة آلات دك تعمل بالهواء المضغوط أو بواسطة معدات دك أخرى تؤدي باستمرار الحصول على درجة الدك المطلوبة .

ولا يسمح باستعمال آلات التمهيدي أثناء عمليات الفرش والدك . إلا أنه يمكن استعمالها في تسوية حواف سطح طبقة الأساس المعالج بالإسمنت بعد الانتهاء من الدك بغية الهاء الأساس ضمن نسب التفاوت المسموح بها المحددة .

وما لم تسمح ظروف حركة المرور بذلك ، فإنه يجب فرش المواد المخلوطة في مساحات لا يقل عرض كل منها عن مسارين اثنين (٢) ، إذا كان عرض طبقة الأساس المعالج بالإسمنت يسمح بذلك . ويمكن فرش ثلاثة (٣) مسارات وذلك بأن يتم فرش عرض مسارين اثنين (٢) ، ثم فرش عرض مسار واحد (١) . ويمكن السماح فقط بأن يكون العرض أكبر من عرض مسارين اثنين (٢) ولكن ذلك ليس مطلوباً أو الزامياً . ويجب فرش المواد بواسطة فرادة واحدة أو بعدة فرادات تعمل بشكل متبادل على طبقة قاعدية الطريق إلا إذا اقتضت ظروف حركة المرور فرش أقل من مسارين اثنين (٢) . وعندما تقتضي ظروف حركة المرور فرش أقل من مسارين اثنين (٢) ، فإنه يجب عمل الفواصل الإنشائية طبقاً للفصل الفرعي ٣-٦-٦ "الفواصل الإنشائية" من هذه المواصفات العامة .

ويجب أن تقع الفواصل الإنشائية الطولية ضمن ثلاثين (٣٠) سنتيمتراً من عرض كل مسار من المسارات .

عندما يتم فرش الأساس المعالج بالإسمنت في أكثر من طبقة واحدة ، فإنه يجب الإبقاء على سطح الطبقة السفلى للمواد المدكوكة رطبا حتى تتم تغطيته بالطبقة التالية أو بطبقة ترطيب . ويجب وضع طبقة الترطيب على سطح الطبقة السفلى التي لم تتم تغطيتها بطبقة تالية في نفس اليوم . أن التعويض الكامل عن الإبقاء على الطبقة السفلى رطبة ، وعن تأمين واستعمال مواد الترطيب على الطبقة السفلى طبقاً للمواصفات ، يعتبر محملاً على سعر العقد لبند أساس المعالج بالإسمنت ولن يتم دفع أية مبالغ منفصلة مقابل هذا العمل .

٣-٤-٦-٤ الدك والانهاء : يجب المباشرة في عملية الدك الأولى فور الانتهاء من عملية الفرش. ويجب أن تتراكم أشواط معدات الدك على الأشواط السابقة المجاورة بمقدار خمسة وعشرين (٢٥%) على الأقل من العرض. وبعد عملية الدك الأولى وقبل عملية الدك النهائي، فإنه يجب تنسيق سطح الطبقة بالتمهيد بواسطة إحدى آلات التمهيد الآلية أو بآلة كشط للحصول على سطح مطابق بدرجة معقولة للخطوط والمناسيب والمقاطع العرضية المقررة أو الميمنة على المخططات.

ويجب أن تكون معدات التنسيق مزودة بوسائل آلية للتحكم بالمنسوب.

وبعد إنجاز عملية الدك الأولى، إذا تبين أن سطح طبقة الأساس المعالج بالإسمنت غير مطابق لنسب التفاوت المسموح بها المحددة للانهاء، فإنه يجب قطع البقع العالية ضمن حدود نسب التفاوت المسموح بها المحددة. ويجب إزالة كل المواد الناتجة عن عملية التنسيق والتسوية من فوق سطح طبقة الأساس المعالج بالإسمنت، والتخلص منها بالطريقة التي يوافق عليها المهندس. ولا يسمح إطلاقاً بتعبئة المناطق المنخفضة بتلك المواد الناتجة عن عملية التنسيق والتسوية. وبعد الانتهاء من عملية التنسيق، فإنه يجب دك جميع المناطق المسواة بشوط واحد من الدك. كما يجب تنفيذ المزيد من أشواط الدك حتى تصبح طبقة الأساس المعالج بالإسمنت بكاملها مطابقة لمتطلبات الدك المحددة. أما عملية الدك النهائي فيجب تنفيذها بأسلوب يضمن عدم بقاء أية مواد مفككة، واختفاء جميع علامات القطع. ويجب أن تتواصل عملية الدك دون توقف أو انقطاع، باستثناء الحالات المذكورة سابقاً، للحصول تقريباً على كثافة مساوية خمسة وتسعين بالمائة (٩٥%) للكثافة العظمى المحددة بالإختبار رقم ٢١٢ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 212.

يجب المحافظة على سطح طبقة الأساس المعالج بالإسمنت رطباً في جميع الأوقات إلى أن توضع عليه طبقة الترطيب.

٣-٤-٦-٥ متطلبات وقت التشغيل : يجب على المقاول أن يقوم بتأمين وتشغيل العدد الكافي من المعدات، أو يحدد المساحة قيد العمل، بحيث لا ينقضي أكثر من ساعتين اثنتين (٢) بين لحظة إضافة الماء للحصمة والإسمنت ولحظة إنجاز عملية الدك النهائي بعد التهذيب والتسوية، ما لم يوافق المهندس على خلاف ذلك.

٣-٤-٦-٦ الفواصل الإنشائية : في نهاية كل يوم ، أو عند التأخر في عمليات الأساس المعالج بالإسمنت ، أو إيقافها ، لأكثر من ساعتين (٢) ، فإنه يجب عمل فواصل إنشائية في المواد التي تم دكها دكا شاملا . ويجب أن يكون الفاصل متعامدا مع محور سطح جسر الطريق وأن تكون له واجهة رأسية . كما يجب عدم وضع خلطة إضافية إلا بعد موافقة المهندس على الفواصل الإنشائي .

وعند السماح بفرش طبقة الأساس المعالج بالإسمنت على جزء من العرض ، وعندما تكون الفرشة قد دكت بشكل نهائي قبل أكثر من ساعة من الزمن ، فإنه يجب عمل فاصل طولي وذلك بقطع المواد التي سبق فرشها إلى النقطة التي تكون فيها مطابقة للخطوط والمناسيب ، ومنسقة ليكون لها واجهة رأسية خالية من أية مواد مفككة أو مهشمة . اما المواد الفائضة عن أعمال التنسيق فيجب ازالتها والتخلص منها بوضعها في مواقع يوافق عليها المهندس . كما يجب ترطيب واجهات الفواصل الطولية والمستعرضة قبل وضع مادة طبقة الأساس المجاورة .

٣-٤-٧ الترطيب : بعد عملية الدك النهائي، يجب تغطية طبقة الأساس المعالج بالإسمنت، بطبقة بيتومينية مانعة لتسرب الرطوبة ، بشكل متجانس ، وبمعدل يتراوح بين نصف (٢/١) لتر و لتر واحد (١) للمتر المربع ، كما يجب أن تتم التغطية في نفس اليوم الذي تتم فيه عملية الدك النهائي وبعده نهاية الدك حسبما تسمح به الظروف .

وبعد وضع طبقة الترطيب المانعة للتسرب ، فإنه يجب المحافظة على طبقة الأساس المعالج بالإسمنت ، في منأى عن حركة المرور لمدة سبعة (٧) أيام على الأقل . أما الطبقات التالية من الأساسات الحصوية، أو طبقات الرصف فيجب وضعها خلال عشرة (١٠) أيام بعد وضع الطبقة المانعة للتسرب .

ويجب على المقاول أن يقوم ، وعلى نفقته الخاصة ، باصلاح أي ضرر يلحق بطبقة الترطيب أو طبقة الأساس المعالج بالإسمنت ، حسب توجيهات المهندس .

٣-٤-٨ إجراءات المقاول للتحكم في الجودة : يجب على المقاول أن يأخذ العينات ويجري الاختبارات على المواد وعلى خلطة الأساس المعالج بالإسمنت ، طوال فترة الإنتاج ، والصب

والدك . ويجب أن تقدم نتائج هذه الإختبارات للمهندس خلال أربع وعشرين (٢٤) ساعة من انتهاء عملية الإختبار .

تتم عملية التحكم بأخذ العينات وإجراء الإختبارات حسب القطعة . ويجب أن يكون حجم القطعة خمسمئة (٥٠٠) مترا مكعبا . ويجب أن تشمل الإختبارات ما يلي :

- ١- تدرج الحصمة
- ٢- قوة الضغط أو (نسبة كاليفورنيا للتحمل بالنسبة إلى الخلطة)

٣-٤-٩ إجراءات التأكد من الجودة : يجب قبول الأساس المعالج بالإسمنت على أساس القطعة. وما لم يحدد خلاف ذلك في المواصفات الخاصة ، فان مساحة القطعة تكون عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) متر مربع لكل طبقة تم انشاؤها . ويجب أخذ عينات من الأساس المعالج بالإسمنت وإختبارها وتقييمها وفقا للفصل ١-٨ "قبول العمل" من هذه المواصفات العامة . عند بداية وضع طبقة الأساس المعالج بالإسمنت وعندما تدل نتائج الإختبارات على وجود خصائص غير متجانسة في الأساس المعالج بالإسمنت ، وفي أي وقت آخر ، فإنه يجوز للمهندس أن يخفض مساحة القطعة إلى أجزاء من الأساس المعالج بالإسمنت ذات خصائص جودة متماثلة . فهذا من شأنه أن ييسر من عملية عزل وتعديل أو استبدال المواد ذات الجودة المنخفضة ب مواد أخرى ذات جودة مقبولة وذلك للمحافظة على القوة الاجمالية لطبقة الرصف .

ويجب على المهندس أن يجري بنفسه أو يشرف على إجراء إختبار العينات والإختبارات اللازمة للتأكد من الجودة . ويجب أن يتم تسجيل مواقع جميع العينات والإختبارات حسب الطريق ، والمسار، وعلامة محور الطريق (كيلومتر) . كما يجب أن تشمل عينات وإختبارات التأكد من الجودة لكل قطعة على ما يلي :

- ١- الدك
- ٢- السماكة
- ٣- التدرج ، والمكافئ الرملي ودليل اللدونة
- ٤- نسبة كاليفورنيا للتحمل والتآكل أو إختبار قوة الضغط
- ٥- نسب التفاوت المسموح بها في السطح

٣-٤-٩-١ الدك : يتم الحصول على الكثافة المدكوكة لكل طبقة باتباع طريقة المخروط الرملي ، أو الإختبار رقم ٢١٥ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 215 ، أو الطريقة النووية، أو الإختبار رقم ٢١٨ MRDTM 218 من إختبارات إدارة المواد والبحوث وذلك بواسطة الإختراق بكامل العمق ، بناء على إختيار المهندس .

وعند استخدام طريقة المخروط الرملي فإنه ، ما لم يذكر خلاف ذلك في المواصفات الخاصة ، يجب إجراء الإختبارات كحد أدنى في خمسة (٥) مواقع مختارة عشوائيا من كل قطعة .

وعند استخدام الطريقة النووية فإنه ، ما لم يذكر خلاف ذلك في المواصفات الخاصة ، يجب إجراء الإختبارات كحد أدنى في ثمانية (٨) مواقع مختارة عشوائيا من كل قطعة . ويجب أخذ ثلاث (٣) قراءات على المقياس النووي في كل موقع ضمن نصف قطر مقداره مترين اثنين (٢) ثم يؤخذ متوسط القراءات الثلاث (٣) الذي يمثل كثافة ذلك الموقع .

أما نسبة الدك فيتم حسابها بمقارنة الكثافة المدكوكة الفعلية في الموقع بناء على نتائج الجهاز النووي أو نتائج إختبار المخروط الرملي مع الكثافة القصوى المحددة بالإختبار رقم ٢١٢ من إختبارات إدارة المواد والبحوث MRDTM 212 التي تجرى على عينات من الأساس المعالج بالإسمنت التي يتم الحصول عليها من سطح جسر الطريق بمعدل إختبار واحد (١) لكل ثلاث (٣) قطع . والكثافة القصوى المستخدمة في تحديد نسبة الدك ستكون بمثابة المتوسط المتكرر لثلاثة (٣) إختبارات متتالية.

إن أية كمية من الأساس المعالج بالإسمنت تكون فيها نسبة الدك دون الحد الأدنى لنسبة الدك المحددة في الفقرة ٣-٤-٠٣-٦ "الدك" من هذه المواصفات العامة ، مما ينتج عنه تخفيض في عامل الدفع بواقع ٠,٧٥ أو أكثر من ذلك وفقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" ، يمكن أن تقبل على أساس أنها دفعة مخفضة إذا طلب المقاول ذلك خطيا . وما عدا ذلك ، فإن القطعة المذكورة يجب أن تزال وتستبدل من قبل المقاول وعلى نفقته الخاصة . والقطع التي ينتج عن نسبة الدك فيها تخفيض في عامل الدفع يقل عن نسبة ٠,٧٥ يجب أن تزال وتستبدل من قبل المقاول وعلى نفقته الخاصة .

٣-٤-٩-٢ السماكة: إن سماكة الأساس المعالج بالإسمنت ، بعد انجاز وضعه ودكه ، يجب أن يقاس من خلال عينات إختبار جوفية يتم الحصول عليها كحد أدنى في خمسة مواقع تحدد عشوائيا داخل القطعة . ويجب أن يتحدد سماكة كل عينة جوفية بعد التأكد من قبول الكثافة المدكوكة . ويجب اعتبار سماكة القطعة على أساس معدل سماكة عينات الإختبار الجوفية .

ويجب قبول أية قطعة عندما لا يقل معدل السماكة الاجمالي فيها عن السماكة المحددة حسب المخططات .

إن أية قطعة من الأساس المعالج بالإسمنت يكون فيها متوسط السماكة دون المستوى المحدد في المخططات مما ينتج عنه تخفيض في عامل الدفع بواقع ٠,٧٥ ، أو أكثر من ذلك ، وفقا للفصل الفرعي ١-٥-٠٨ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة ، يجوز أن تقبل على أساس أنها دفعة منخفضة إذا طلب المقاول ذلك خطيا ، وفيما عدا ذلك فإنه يجب زيادة سماكة القطعة كما هو محدد في الفقرة التالية .

عندما يكون معدل سماكة قطعة ما من الأساس المعالج بالإسمنت أقل من السماكة المحددة في المخططات بمقدار ينتج عنه تخفيض في عامل الدفع دون مستوى ٠,٧٥ ، فإنه يجب على المقاول أن يقوم ، على نفقته الخاصة ، بوضع وإعادة خلط مواد إضافية من الأساس المعالج بالإسمنت مع مواد طبقة الأساس المعالجة بالإسمنت الأصلية ويعاد دكها قبل أخذ عينات إختبار جوفية جديدة .

٣-٤-٩-٣ تدرج الحصمة ، والمكافئ الرملي ودليل اللدونة : سيتم أخذ عينات لإختبار وتقييم تدرج الحصمة والمكافئ الرملي ودليل اللدونة للأساس المعالج بالإسمنت ، وذلك على أساس متوسط نتائج خمسة إختبارات كحد أدنى لكل قطعة طبقا للتفاوت المسموح به في معادلة خلطة العمل المبينة في الفقرة ٣-٣-٠٣-١ "التصميم المقترح لخلطة العمل" والجزء الفرعي رقم ١-٥-٠٨-١ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة .

ويجب أخذ كل عينة من الأساس المعالج بالإسمنت على أساس زميني عشوائي من كل قطعة غير مدكوكسة ومن خلط الفرادة كل فترة نصف يوم عمل أو أي جزء من ذلك . ويجب اختيار العينة الأولية عشوائيا من داخل واحد ونصف (١,٥) مترا من أحد جانبي المحور بوزن خمسة وعشرين (٢٥) كيلوغراما على أقل تقدير . ويجب أن تخلط العينة الأولية خلطا تاما وتجزء إلى أربعة أجزاء للحصول على عينة إختبار بوزن ستة (٦) كيلوغرامات على الأقل . ويجب إرسال عينة الإختبار إلى مختبر المشروع لتحديد تدرج الحصمة والمكافئ الرملي ودليل اللدونة .

عندما ينتج عن التدرج ، أو المكافئ الرملي أو دليل اللدونة في أية قطعة تخفيض في عامل الدفع المحدد طبقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة بواقع ٠,٧٥ أو أكثر من ذلك ، يجوز أن تقبل هذه القطعة على أساس أنها تمثل دفعة منخفضة إذا طلب المقاول ذلك خطيا ، وإلا فإنه يجب على المقاول إزالتها واستبدالها على نفقته الخاصة .

عندما يكون عامل الدفع المتعلق بالتدرج ، أو المكافئ الرملي أو دليل اللدونة المحدد طبقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة لأية قطعة أقل من ٠,٧٥ ، فإنه يجب على المقاول إزالة طبقة الأساس المعالج بالإسمنت واستبدالها على نفقته الخاصة .

٣-٤-٩-٤-٤ نسبة كاليفورنيا للتحمل أو قوة الضغط : يجب أخذ عينات عشوائية وإجراء إختبارات نسبة كاليفورنيا للتحمل أو قوة الضغط ، كحد أدنى ، من القطع الثلاث الأولى ثم من كل خامس قطعة بعد ذلك ما لم تبين نتائج الإختبارات عدم التمشي بموجب القيم المحددة في الفصل الفرعي ٣-٤-٢ "المواد" من هذه المواصفات العامة . وفي مثل هذه الحالة ، يجب إجراء الإختبارات على مزيد من العينات .

٣-٤-٩-٥-٥ نسب التفاوت المسموح بها في السطح: يجب أن تقيم الطبقة السطحية من الأساس المعالج بالإسمنت طبقا لنسب التفاوت التالية المسموح بها في السطح :

١- يجب قياس المقطع العرضي لسطح الأساس المعالج بالإسمنت المنجز من قبل المقاول وبحضور المهندس وذلك على مسافات كل خمسة وعشرين (٢٥) مترا كحد أقصى وعند نقاط متوسطة حسب توجيهات المهندس . ولا يجوز أن يزيد الاختلاف في منسوب السطح فوق المنسوب التصميمي عن عشر (١٠) ميليمترات . إن الاختلافات بالزيادة عن المنسوب التصميمي يجب ألا ينتج عنها نقص في سماكة أي طبقة رصف تالية . أما الاختلاف بالنقص عن مستوى المنسوب التصميمي فيجب ألا يتجاوز عشر (١٠) ميليمترات . وبالنسبة إلى الاختلافات المعزولة بالنقص عن مستوى المنسوب التصميمي فيجب التعويض عنها من خلال زيادة سماكة طبقة الرصف التالية . ويجب أن يتحمل المقاول التكلفة والمواد الإضافية الناتجة عن الاختلافات عن المنسوب التصميمي .

٢- يجب قياس السطح بقدره استقامة طولها أربعة (٤) أمتار وذلك في جميع المساحات ذات الخشونة الظاهرة حسب توجيهات المهندس . ويجب أن لا ينحرف السطح المنهى من طبقة الأساس عن قدة الاستقامة بين أي نقطتين من نقاط التلامس بأكثر من عشر (١٠) ميليمترات عندما تكون القدة في وضع مواز لمحور الطريق أو اثني عشر (١٢) ميليمترا عندما تكون القدة في وضع متعامد مع محور الطريق . ويجب على المقاول تقديم جميع الأجهزة اللازمة لإختبار السطح مثل الخيوط التوجيهية وقدد الاستقامة وغيرها بالإضافة إلى الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ هذه المهمة .

٣-٤-٩-٦ القبول: إن إنشاء الأساس المعالج بالإسمنت ، بما في ذلك نسبة كاليفورنيا للتحمل ، وقوة الضغط ونسب التفاوت المسموح بها في السطح ، يجب أن تقبل بموجب الفصل الفرعي ١-٠٨-٤ "مطابقة القياس أو الإختبار" من هذه المواصفات العامة .

ويتم قبول ذلك وسماكة وتدرج الحصمة والمكافيء الرملي ودليل اللدونة بموجب الفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة على مرحلتين اثنتين ، كالتالي: المرحلة الأولى تتمثل في اختيار العامل الأدنى من عوامل الدفع الأربعة على أساس جودة الأساس المعالج بالإسمنت المتعلقة بتدرج الحصمة ، والدك ،

والمكافئ الرملي ودليل اللدونة . أما المرحلة الثانية فتتطوي على اختيار وتطبيق عامل الدفع على أساس كمية سماكة الأساس المعالج بالإسمنت . يتم تطبيق عامل الدفع على أساس السماكة المخفضة للطبقات السفلية من الطبقات المتعددة استنادا إلى نتائج أعماق العينات الجوفية التي جرى حفرها في الطبقات السفلية . ويتم حفر عينات جوفية إضافية بكامل عمق طبقات الأساس المعالج بالإسمنت داخل المنطقة الممثلة بعوامل الدفع على أساس السماكة المخفضة للطبقة السفلية . فإذا أظهرت أعماق السماكة الاجمالية أن السماكة الزائدة للطبقة العليا أعطت نتيجة مقبولة من حيث السماكة الاجمالية ، فإنه يتم تعديل عامل الدفع للسماكة المخفضة من للطبقة السفلية وفقا لذلك . ويطبق عامل الدفع على أساس كمية السماكة في المرحلة الثانية من القبول على جميع المناطق ذات الطبقات المنفردة بالإضافة إلى عمل الدفع على أساس الجودة بالنسبة إلى المستوى الأدنى في المرحلة الأولى من القبول والذي يتحدد وفقا للفصل الفرعي ١-٠٨-٥ "التقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل)" من هذه المواصفات العامة .

٣-٤-١٠ طريقة القياس : يجب أن تقاس طبقات الأساس المعالج بالإسمنت بالتر المكعب الذي يحدد كالتالي:

يجب أن يحتسب الحجم الذي يتم الدفع عنه على أساس الأبعاد المبينة على المخططات والتي يتم تعديلها بأي مقدار يأمر به المهندس . ولن يسمح بأي تعويض عن أية كمية من طبقات الأساس المعالج بالإسمنت التي توضع خارج الأبعاد المذكورة سوى ما تأمر به الوزارة . ولن يدفع عن كمية الأساس المعالج بالإسمنت الموضوعه دون المنسوب المحدد من قبل المهندس .

٣-٤-١١ الدفع : إن الكميات المقبولة من طبقات الأساس المعالج بالإسمنت ، على أساس القياس المنصوص عليه أعلاه ، يجب أن يدفع عنها بسعر الوحدة الوارد في العقد أو بسعر العقد المعدل بالتر المكعب ، من الأساس المعالج بالإسمنت بالتدرج (التدرجات) المبينة في المخططات والمذكورة في جدول الكميات ، كاملا في مكانه ، بما في ذلك مركب الترطيب البيتوميني عندما يطلب ذلك . ويجب أن يكون هذا السعر تعويضا تاما عن تأمين جميع المواد ، والمعدات ، والأيدي العاملة ، والأدوات واللوازم ، وجميع البنود الأخرى اللازمة لانجاز العمل كما هو محدد في الفصل الفرعي ١-٠٧-٢ "نطاق الدفع" من هذه المواصفات العامة .

وعند قبول كمية ما من طبقات الأساس المعالج بالإسمنت رغم وجود نقص ، فإن سعر الوحدة المعدل لتلك الكمية يكون عبارة عن حاصل ضرب سعر الوحدة حسب العقد للأساس المعالج بالإسمنت في عاملي الدفع الأدنى المحتسبين للجودة والكمية المحددين في الفصل الفرعي ٣-٤-٠٩ "إجراءات التأكد من الجودة" من هذه المواصفات العامة .

يكون الدفع بموجب واحد أو أكثر من البنود التالية :

وحدة الدفع	رقم البند	بند الدفع
متر مكعب	٣٠٤٠١	طبقة أساس معالج بالإسمنت
متر مكعب	٣٠٤٠١٠١	طبقة أساس معالج بالإسمنت ، تدرج (١)
متر مكعب	٣٠٤٠١٠٢	طبقة أساس معالج بالإسمنت ، تدرج (٢)
متر مكعب	٣٠٤٠١٠٣	طبقة أساس معالج بالإسمنت ، تدرج (٣)

الفصل ٣- ٠٥ الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية

٣-٠٥-١ وصف العمل : يجب أن يتألف هذا العمل من إنشاء أكتاف ومواقف سيارات جانبية من الأنواع المحددة أدناه ، وفقا لهذه المواصفات وطبقا للخطوط ، والمناسيب ، والسماكة والمقاطع العرضية النموذجية المبينة على المخططات أو التي يقررها المهندس .

١- تعريف الأكتاف: هي ذلك الجزء من منشأ الطريق المنجز الذي يعلو على منسوب طبقة القاعدة أو الأساس ويمتد من حافة طبقة السطح العليا إلى نقطة التقاطع مع ميول جسر الطريق على كلا من جانبي محور الطريق .

٢- تعريف المواقف الجانبية للسيارات: حيثما توضح المخططات أو حيثما يأمر المهندس ، يجب إنشاء مناطق مجاورة للطريق من المواد وطبقا للأبعاد المبينة على المخططات ، وبالكيفية المحددة في هذه المواصفات . وتكون هذه المناطق مواقف للسيارات خارج الطريق غير المناطق المعرفة بالأكتاف . وهذه المناطق تدعى "مواقف السيارات الجانبية" .

٣- تحديد الأكتاف والمواقف الجانبية للسيارات: تحدد الأكتاف والمواقف الجانبية للسيارات تبعا لنوع وتدرج المواد المستخدمة في انشائها . ويجب أن يكون هذا التدرج محسوبا في المواصفات الخاصة ومذكورا في جدول الكميات .

البنود في جدول الكميات :

الأكتاف الترابية

مواقف السيارات الجانبية الترابية

الاكتاف الحصوية

الاكتاف الحصوية ، تدرج _____

مواقف السيارات الجانبية الحصوية

مواقف السيارات الجانبية الحصوية ، تدرج _____

٣-٥-٢-٢ : إن المعدات يجب أن تكون مطابقة للمقاييس المبينة في الفصل الفرعي ٥-٥-٢ "طبقة القاعدة" والفصل ٣-٤-٠ "الأساسات الحصوية" من هذه المواصفات العامة ، وأن تكون وفقا للنوع والعدد المبينين في برنامج العمل المفصل الذي يضعه المقاول ويوافق عليه المهندس .

٣-٥-٣ متطلبات الإنشاء:

٣-٥-٣-١ عام : توخيا للتبسيط في بقية أجزاء هذا الفصل ، فان عبارة "الأكتاف" عند مل تستعمل فإنها تعني "الأكتاف و / أو مواقف السيارات الجانبية" . يجب إنشاء الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية حالما يصبح ذلك ممكنا من الناحية العملية وبعد إنشاء طبقة الأساس أو طبقة السطح . وإذا كانت الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية جزءا من مشروع لاعادة إنشاء سطح الطريق ، فينبغي ازالة المواد النباتية عن سطح الأكتاف الأصلية ، وعند اللزوم عن الميول الأمامية المجاورة التي يراد إنشاء الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية عليها ، ويجب حرث العشرين (٢٠) سنتيمترا المكونة لطبقة القاعدة وإعادة دكها حتى تصبح كثافتها خمسة وتسعين في المئة (٩٥%) تقريبا من الكثافة الجافة القصوى المقررة بطريقة الإختبار رقم ٢١٢ من طرق إختبار إدارة المواد والبحوث (MRDTM 212) .

٣-٥-٣-٢ الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية الترابية : يجب أن تكون المواد المستعملة في إنشاء الأكتاف الترابية ومواقف السيارات الجانبية الترابية مطابقة لمتطلبات الفصل الفرعي ٥-٥-٢ "طبقة القاعدة" من هذه المواصفات العامة . وينبغي الحصول عليها من مصادر يوافق عليها المهندس . يجب أن توضع المواد وتفرش في طبقات متساوية لا تزيد سماكتها عن عشرين (٢٠) سنتمرا (عند قياسها قبل الدك) وتلك لتصبح كثافتها ثمانية وتسعين في المئة (٩٨%) من الكثافة الجافة القصوى المقررة بطريقة الإختبار رقم ٢١٢ من طرق إختبار إدارة المواد والبحوث (MRDTM 212) .

٣-٥-٣ الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية الحصوية: يجب إنشاء الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية الحصوية كما هو مبين على المخططات ، أو حسب تعليمات المهندس، ووفقا للمتطلبات الواردة في الفصل ٣-٤٠٤ "الأساسات الحصوية" من هذه المواصفات العامة .

ان المواد المستعملة في إنشاء الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية الحصوية يجب أن تكون من التدرج المبين على المخططات ووفقا للمتطلبات المتعلقة بالمواد والتي يجب ان تكون من نفس التدرج والمستعملة في الأساسات الحصوية كما هو محدد في الفصل الفرعي ٣-٠٣-٢ "المواد" من هذه المواصفات العامة والمذكورة في جدول الكميات .

٣-٥-٣-٤ الأساس البيتوميني للأكتاف ومواقف السيارات الجانبية : يجب إنشاء "الأساس البيتوميني للأكتاف" كما هو مبين في المخططات ، أو حسب تعليمات المهندس ، ويجب أن يكون مطابقا للمتطلبات الواردة في الفصل ٤-٠٥ "الرصف الخرساني البيتوميني" لطبقة الأساس البيتوميني من هذه المواصفات العامة .

٣-٥-٣-٥ الطبقة السطحية البيتومينية للأكتاف ومواقف السيارات الجانبية : يجب إنشاء "الطبقة السطحية البيتومينية للأكتاف" كما هو مبين على المخططات ، أو حسب تعليمات المهندس ، ويجب أن تكون مطابقة للمتطلبات الواردة في الفصل ٤-٠٥ "الرصف الخرساني البيتوميني" لطبقة السطح العليا البيتومينية من هذه المواصفات العامة .

٣-٥-٣-٤ إنشاء الأكتاف وتحديد حافة الرصف: في المشاريع التي تكثر فيها حركة المرور خلال تنفيذ الطريق ، فإنه يجب على المقاول المباشرة في إنشاء الأكتاف في اليوم الثاني الذي يلي وضع طبقة سطح الطريق النهائية ، الا إذا حالت الأحوال الجوية دون إجراء هذه العملية . ففي هذه الحالة ، يجب أن يبدأ إنشاء الأكتاف حالما تسمح الأحوال الجوية بذلك . وفي حال تأخر المقاول عن المباشرة في إنشاء الأكتاف خلال مدة معقولة بعد وضع الطبقة الأخيرة ، سواء كانت في المشروع حركة مرورية خلال التنفيذ أم لم تكن ، يجوز للمهندس أن يأمر المقاول بإيقاف جميع الاعمال الأخرى إلى أن يبدأ في تنفيذ الأكتاف . ويجب أن تكون عملية إنشاء الأكتاف مستمرة منذ ذلك الحين حتى الانجاز ،

ولن يقبل أي عذر للتأخير سوى ما يتعلق بالأحوال الجوية . ويجب على المقاول، فيما يختص بالطرق التي تستمر عليها حركة المرور ، أو حسب تعليمات المهندس ، أن تضع علامات لتحديد حافة الرصف حالما يبدأ إنشاء طبقة السطح وان يحافظ على هذه العلامات إلى حين انجاز الأكتاف . ويجب أن يوافق المهندس على علامات التحديد قبل استعمالها وان توضع هذه العلامات على حافة طبقة السطح بحيث تكون المسافة بينهما مئة (١٠٠) متر تقريبا . وتعتبر تكلفة هذه العلامات محملة على البنود الأخرى في جدول الكميات ولن يدفع عنها مباشرة .

٣-٥-٥ متطلبات الدك : ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة ، فإنه يجب دك الأكتاف والمواقف حتى تصل للنوع والدرجة المحددة للمواد المشار إليها في الفقرة ٣-٥-٣-٢ "الأكتاف الترايبية" ، والفقرة ٣-٥-٣-٣ "الأكتاف الحصوية" من هذه المواصفات العامة .

يجب الحصول على الدك المطلوب قرب حافة الرصف أو الأساس أو السطح ، غير أنه يجب بذل العناية القصوى للحيلولة دون الحاق الضرر بأطراف الرصف أو الأساس أو السطح بسبب عمليات الدك . ويجوز للمهندس ، إذا رأى ذلك ضروريا ، أن يأمر بتغطية الأطراف بالألواح منعا للضرر .

لا يسمح الا باستعمال المعدات ذات الاطارات الهوائية على أو عبر طبقات الرصف أو طبقة الأساس أو طبقات السطح الأخرى خلال إنشاء الأكتاف . وإذا اقتضت الضرورة عبور أو دوران المراسات أو سواها من المعدات غير ذات الاطارات الهوائية على طبقات الرصف أو طبقة الأساس أو طبقة السطح ، فينبغي وقاية السطح في هذه المواقع بالألواح أو بطبقة من المواد الترايبية تكون سماكتها كافية لمنع الضرر عن السطح .

يجب أن تكون الأكتاف عند انجازها ملساء ومدكوكة ومطابقة للمقطع العرضي المطلوب .

٣-٥-٦ طريقة القياس : " الأكتاف الترايبية" و "مواقف السيارات الجانبية الترايبية" و "الأكتاف الحصوية" و "مواقف السيارات الجانبية الحصوية" و " الأساس البيتوميني للأكتاف" و " الأساس البيتوميني لمواقف السيارات الجانبية" و "الطبقة السطحية البيتومينية للأكتاف" و " الطبقة السطحية البيتومينية لمواقف السيارات الجانبية" تقاس بالمتر المكعب بعد دكها في مكانها . ولا يتم قياسها

باعتبارها بنودا للدفع المنفصل الا إذا وردت في جدول الكميات بهذه الصفة . وإذا لم ترد كبنود مستقلة ، فإنه يتم التعويض عن الكميات المقاسة بموجب بنود المواد المشار اليها في الفصل الفرعي ٣-٥-٣ " متطلبات الإنشاء " من هذه المواصفات العامة . وتكون القياسات وفقا للأبعاد المبينة على المخططات أو تعليمات المهندس خلافا لذلك .

يجب عدم قياس مواد الأساس البيتوميني وطبقة السطح العليا المستخدمة في إنشاء الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية بمقتضى شروط الفصل ٣-٥ . "الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية" وإنما يجب قياسها بمقتضى شروط الفصل ٤-٥ . "الرصف بالخرسانة البيتومينية" من هذه المواصفات العامة .

ولن يجري أي قياس للمساحات غير المسموح بها أو للسماكة الزائدة . وتشمل هذه البنود تأمين جميع المواد وتخفيف الحصمة وغربلتها وخلط المواد ووضعها وانهاءها ودكها .

لا يعتبر إنشاء الأكتاف منجزا قبل اتمام وضع طبقة السطح النهائية ، وانجاز الدك النهائي للأكتاف، وتشكيلها ، وعند اللزوم ، رشها بطبقة تأسيسية .

٣-٥-٧ الدفع: يجب الدفع عن مقدار العمل المنجز والمقبول ، مقاسا كما ورد أعلاه ، على أساس سعر (أسعار) وحدة العقد أو على أساس سعر (اسعار) وحدة العقد المعدلة لكل متر مكعب عن: "الأكتاف الترايبية" أو "مواقف السيارات الجانبية الترايبية" و"الأكتاف الحصوية" و "مواقف السيارات الجانبية الحصوية" وفقا لبنود الدفع المحددة في المواصفات الخاصة والمذكورة في جدول الكميات . ويجب أن تكون هذه الأسعار تعويضا تاما عن تأمين جميع المواد وجميع الأيدي العاملة والمعدات والأدوات والتجهيزات وجميع البنود الأخرى اللازمة لانجاز العمل على الوجه الصحيح كما هو محدد في الفصل الفرعي ١-٧-٢ "نطاق الدفع" من هذه المواصفات العامة .

يجب عدم الدفع عن مواد الأساس البيتوميني وطبقة السطح العليا المستخدمة في إنشاء الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية بمقتضى شروط الفصل ٣-٥ . "الأكتاف ومواقف السيارات الجانبية" وإنما يجب الدفع عنها بمقتضى شروط الفصل ٤-٥ . "الرصف بالخرسانة البيتومينية" من هذه المواصفات العامة .

يكون الدفع بموجب واحد أو أكثر من البنود التالية :

وحدة الدفع	بند الدفع	رقم البند
متر مكعب	أكتاف ترايبية	٣٠٥٠١
متر مكعب	مواقف سيارات جانبية ترايبية	٣٠٥٠٢
متر مكعب	أكتاف حصوية	٣٠٥٠٣
متر مكعب	أكتاف حصوية ، تدرج (١)	٣٠٥٠٣٠١
متر مكعب	أكتاف حصوية ، تدرج (٢)	٣٠٥٠٣٠٢
متر مكعب	أكتاف حصوية ، تدرج (٣)	٣٠٥٠٣٠٣
متر مكعب	مواقف سيارات جانبية حصوية	٣٠٥٠٤
متر	مواقف سيارات جانبية حصوية، تدرج (١)	٣٠٥٠٤٠١
		مكعب
متر	مواقف سيارات جانبية حصوية، تدرج (٢)	٣٠٥٠٤٠٢
		مكعب
متر	مواقف سيارات جانبية حصوية، تدرج (٣)	٣٠٥٠٤٠٣
		مكعب